

PRORAČUN PRIKLJUČAKA U REŠETKASTIM ČELIČNIM NOSAČIMA PREMA EUROKOD NORMAMA

Iva Knežević

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, student

Milijana Mikolin

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, dipl.ing.građ.

Damir Markulak

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, prof.dr.sc.

Sažetak: U radu se obrađuje kodificirani proračun priključaka rešetkastih čeličnih nosača prema [1] i [2]. Pravila iz [1] koja se odnose na zavarene priključke u čeličnim rešetkastim nosačima su specifična i vrijede u vrlo ograničenim uvjetima, stoga se daje prikaz tih ograničenja te postupak dokaza otpornosti priključaka. Na numeričkom primjeru rešetkastog nosača od šupljih kvadratnih profila s direktnim zavarivanjem štapova ispunе na pojasne štapove, ilustrirana je primjena pravila danih u [1].

Ključne riječi: model, proračun priključaka, rešetkasti nosač, šuplji pravokutni profili

Abstract: This article presents codified design of joints in steel truss girders, according to [1] and [2]. Rules in [1] which refers on welded joints in steel truss girders are specific and valid in very limited conditions. Therefore, it is given a review of those limitations and the procedure of calculation of joint resistance. The application of rules given in [1] is illustrated on numerical example of steel truss girder, which consists of rectangular hollow sections with direct welding braces members on members of chord.

Key words: model, joints design, truss girder, rectangular hollow sections

1 Općenito


Rešetkasti nosači su nastali iz težnje optimalizacije utrošaka materijala uz istovremeno visoko iskorištenje konstrukcije. Rešetkasti nosači sastoje se od pojasnih štapova (gornji i donji pojasi) te štapova ispune (dijagonalna i/ili vertikalna) i predstavljaju konstrukcije koje su racionalne za velike raspone i/ili veća opterećenja.

Klasični proračunski model rešetkastih nosača podrazumijeva zglobne veze na mjestima spojeva, tj. pretpostavlja se da su štapovi rešetke izloženi samo djelovanju uzdužnih sila. Takav pristup znatno olakšava provedbu proračuna pa je njegova primjena vrlo raširena u praksi. Međutim, u stvarnosti se veze između štapnih elemenata rešetkastih nosača najčešće izvode kruto (to posebno vrijedi za zavarene spojeve), a ujedno se javljuju i česta odstupanja od centričnog spajanja, što zbog fizičke nemogućnosti ostvarivanja potpuno centričnih veza, što zbog pojednostavljivanja same izvedbe konstrukcije. Zbog nemogućnosti ostvarenja potpuno centričnih veza dolazi do dodatnih naprezanja u štapovima rešetke (tzv. sekundarna naprezanja). Poseban utjecaj na ponašanje rešetke mogu imati priključci između elemenata pa je vrlo bitno procijeniti njihov utjecaj na globalno ponašanje konstrukcije. Pretpostavljanje zglobnih veza na mjestu spojeva štapova rešetkastih nosača vodi do pitanja imaju li kritični dijelovi rešetkastih nosača (elementi ili priključci) dovoljnu duktilnost za ostvarenje te pretpostavke. Potrebni rotacijski kapacitet elemenata može se postići preko ograničavanja vitkosti štapova rešetkastih nosača, gdje posebice treba voditi računa o vitkosti tlačnih štapova. Također je bitan i relativan odnos visina između spojenih elemenata zbog sekundarnih naprezanja. Kada postoji dovoljan rotacijski kapacitet i ako se ekscentricitet nalazi unutar propisanih granica prema [1]:

$$-0,55 \cdot h_0 \leq e \leq 0,25 \cdot h_0 \quad (1)$$

gdje je h_0 visina šupljeg kutijastog profila pojasnog štapa u ravnini rešetke, tada se sekundarna naprezanja nastala od momenata savijanja (zbog postojanja krutih, a ne zglobnih veza) mogu zanemariti u proračunima.

Za ilustraciju kodificiranog proračuna priključaka u ovom radu su odabrane zavarene rešetkaste konstrukcije izrađene od šupljih kvadratnih profila, što je često konstrukcijsko rješenje u praksi. Razlikuju se priključci u kojima je ekscentricitet izazvan razmakom između štapova, prikazani na slici 1a, i priključci s ekscentricitetom koji je nastao od preklapanja štapova, prikazani na slici 1b. Spojevi s međusobnim preklapanjima imaju veću krutost, ali se, zbog same jednostavnosti izvedbe zavarenih spojeva, češće izvode spojevi s razmacima između štapova.



Slika 1a - K priključak s razmakom

Slika 1b - K priključak s preklopom

Oznake

A_i	- površina poprečnog presjeka štapa i ($i=0, 1, 2, 3$)	n	- omjer naprezanja (kod šupljeg kutijastog profila pojasnog štapa) $(\sigma_{0,Ed}/f_{y,0})/\gamma_{M5}$
b_i	- ukupna širina šupljeg kutijastog profila štapa i ($i=0, 1, 2, 3$) izvan ravnine rešetkastog nosača	$N_{i,Rd}$	- proračunska vrijednost otpornost spoja izražena preko unutarnje uzdužne sile u štalu i ($i=0, 1, 2, 3$)
b_{eff}	- efektivna širina spoja između štapa ispune i pojasnog štapa	$N_{i,Ed}$	- vrijednost unutarnje uzdužne sile u štalu i ($i=0, 1, 2, 3$)
$b_{e,ov}$	- efektivna širina spoja između dva štapa koja se međusobno preklapaju	p	- duljina projicirane kontaktne površine štapa koji naliježe na pojasi štap (preklapajući štap), <i>slika 1b</i>
$b_{e,p}$	- djelotvorna širina pri posmičnom proboru stijenke profila	q	- duljina preklopa, mjereno duž lica pojasnog štapa između štapova ispune u K i N priključcima, <i>slika 1b</i>
e	- ekscentricitet koji se javlja u priključcima	t_i	- deblijina stijenke šupljeg kutijastog profila štapa i ($i=0, 1, 2, 3$)
f_y	- granica popuštanja za štap i ($i=0, 1, 2, 3$)	α	- tablično definirani faktor, EN 1993 – 1 – 8, tablica 7.12
g	- razmak između štapova ispune u K ili N priključcima, mjereno između rubova zavara na štapovima ispune duž lica pojasa (negativna vrijednost razmaka rezultira preklapanjem štapova), <i>slika 1a</i>	β	- omjer širina štapova ispune i pojasnog štapa
h_i	- ukupna visina šupljeg kutijastog profila štapa i ($i=0, 1, 2, 3$) u ravnini rešetkastog nosača	γ	- omjer širine pojasnog štapa i dvije njegove deblijine stijenke
i	- indeksna oznaka, označava štapove u priključcima: $i=0$ označava pojasi štap, $i=1, 2$ ili 3 oznaka za štapove ispune; u priključcima s dva štapa ispune $i=1$ označava tlačno opterećeni štap, $i=2$ vlačni štap; u priključcima s jednim štapom ispune $i=1$ bez obzira na tlačno ili vlačno opterećenje	η	- omjer visine štapa ispune i širine pojasnog štapa
j	- indeksna oznaka kod priključaka s preklopom; i označava štap koji je preklopljen, a j štap koji naliježe na štap i (preklapajući štap)	θ_i	- kut između štapova ispune i ($i=0, 1, 2, 3$) i pojasnog štapa
		κ	- tablično definirani faktor, EN 1993 – 1 – 8, tablica 7.16
		λ_{ov}	- omjer preklopa, izražen u postotcima, $\lambda_{ov} = (q/p) \cdot 100\% \geq 25\%$
		$\sigma_{0,Ed}$	- maksimalno tlačno naprezanje u pojasmom štalu priključka

2 Proračun priključaka u rešetkastim konstrukcijama prema [1]

Proračun priključaka u čeličnim rešetkastim nosačima, detaljno se opisuje u dijelu [1]. Propisi daju metode proračuna staticke otpornosti priključaka, izražene preko uzdužne sile koju može prenijeti štap ispune i/ili momenta savijanja u štapovima, kod ravninskih i prostornih rešetkastih nosača sastavljenih od okruglih, kvadratnih i pravokutnih šupljih profila, te njihovih međusobnih kombinacija.

Prema [4] obrađene su karakteristične vrste priključaka u rešetkastim nosačima:

- kod ravninskih rešetki – K, T, KT, N, X i Y priključci

Tablica 1 - Tipovi priključaka u ravninskim rešetkama sa šupljim profilima

K priključak			N priključak
T priključak			X priključak
KT priključak			Y priključak

- kod prostornih rešetki – DK, KK, TT, DY i XX priključci

Tablica 2 - Tipovi priključaka u prostornim rešetkama sa šupljim profilima

DK priključak			KK priključak
X priključak			TT priključak
DY priključak			XX priključak

Propisi općenito preporučuju da zavari budu iste ili bolje kvalitete od spojenih elemenata zbog izbjegavanja lomova na samim mjestima zavara. Daju i ograničenja debljina stijenki šupljih poprečnih presjeka: za najmanju debljinu ograničenje je 2,5 mm, a najveća debljina za pojase štapove se ograničava na 25 mm.

Vrlo su stroga ograničenja u primjeni pravila danih u [1] te se to ovdje posebno izdvaja:

- tlačni štapovi rešetke moraju zadovoljiti uvjete klasifikacije za klasu 1 ili klasu 2 prema pravilima klasifikacije za čisto savijanje, prema [2]
- priključci s preklopom u kojima štapovi imaju različite širine poprečnih presjeka moraju se preklapati tako da je štap s većom širinom preklopljen štapom s manjom širinom
- kutovi između štapova ispune i pojasnih štapova, te između susjednih štapova ispune moraju biti veći od 30°
- priključci s razmakom trebaju imati razmak veći od sume debljina stijenki štapova, mjereno duž lica pojasnog štapa zbog osiguranja izvedbe zavara
- priključci s preklopom trebaju zadovoljiti veličinu preklapanja izraženu u postotcima - ne manja od 25%, preklop treba biti dovoljno velik zbog ostvarenja veze između štapova ispune, tj. radi prijenosa posmične sile iz jednog štapa u drugi
- ako se u priključku s preklopom nalaze štapovi s različitim debljinama stijenki poprečnih presjeka i/ili različitim granicama popuštanja, tada se preklop mora izvesti tako da se štap s manjim vrijednostima t_i i f_{y_i} nalazi iznad štapa s većim karakteristikama.

Posebno važno pitanje je način utvrđivanja nosivosti/otpornosti priključaka. Nosivost priključaka je izražena preko maksimalne proračunske otpornosti štapova ispune koja ovisi o uzdužnoj sili (u štalu ispune) te ekscentricitetu te sile u odnosu na sjecište osi štapova priključka.

Temeljni modeli za proračun priključaka se uglavnom svode na X i K priključke, a općenito je potrebno razmotriti put sile u štapovima, ponašanje materijala i raspodjelu krutosti.

U [1] se daju sljedeći mogući načini otkazivanja nosivosti priključaka u rešetkastim konstrukcijama:

- otkazivanje nosivosti lica pojasnog štapa (plastifikacijom)
- otkazivanje pojasnog štapa tečenjem, gnječenjem ili nestabilnošću stijenke zbog djelovanja tlačnog štapa ispune
- posmično otkazivanje pojasnog štapa
- posmični probor stijenke pojasnog štapa (tlačnim štapom), pojava pukotine koja dovodi do odvajanja štapa ispune od pojasa (vlačni štap)
- otkazivanje štapa ispune poradi smanjenja efektivne širine (zbog pukotina u zavarima ili u štalu ispune)
- lokalno izbočivanje štapa ispune ili pojasnog štapa na samom mjestu priključka.

3 Numerički primjer




Na primjeru krovne rešetkaste konstrukcije prikazane na slici 3, pokazat će se način proračuna priključaka prema [1] te ukratko opisati i način modeliranja u programskom paketu Autodesk Robot [6].

3.1 Način modeliranja globalnog ponašanja

Vanjska djelovanja su koncentrirane sile, a one su stalnog i promjenjivog djelovanja koja su uskladjena s [3], detaljnije vidi diplomski rad [7]. Kvaliteta čelika je S355, a u modelima je pretpostavljeno elastično ponašanje čelika. Materijal za zavarivanje je istih svojstava kao i osnovni materijal te je pretpostavljena dovoljno sigurna debljina zavara, tako da nije razmatran način otkazivanja nosivosti preko zavara.


Na slici 3 vidljiv je pretpostavljeni model rešetkastog nosača. Štapovi rešetkastog nosača dimenzionirani su prema [2], detaljan proračun nosivosti štapova se ovdje posebno ne daje jer to nije tema ovog rada (vidi diplomski rad [7]).

Tablica 3 - Mogući načini otkazivanja nosivosti priključaka u rešetkastim konstrukcijama prema [1]

ŠUPLJI PRAVOKUTNI PROFILI		
PLASTIFIKACIJA POJASNOG ŠTAPA	 	POSMIČNI PROBOJ STIJENKE; ODVAJANJE ŠTAPA ISPUNE OD POJASA
POSMIČNO OTKAZIVANJE POJASNOG ŠTAPA		SMANJENJE EFFEKTIVNE ŠIRINE ŠTAPA

Konstrukcija je modelirana varijantno:

- model priključaka s centrično postavljenim štapovima ispune
- model priključaka s preklopom štapova ispuna i
- model priključaka s razmakom između štapova ispuna, u skladu s [1].




Slika 3 - Shematski prikaz rešetkastog nosača

Prepostavljeni model na slici 3 jest model s centričnim sustavom u kojem podrazumjevamo zglobne veze (to je ujedno i osnovni model za globalni proračun), te takvim modelom dobivamo samo uzdužne sile u štapovima. Eventualna naprezanja od savijanja, tzv. sekundarni momenti savijanja se zanemaruju jer ne utječu na ravnotežu.

Modele s preklopima i razmacima smatramo ekscentričnim sustavom te se rešetka tada modelira kao okvirni sustav (veze u čvorovima rešetke više nisu zglobne nego krute). Momenti savijanja koji nastaju zbog ekscentričnog povezivanja štapova rešetke u priključcima se tada ne smatraju sekundarnima, jer mogu utjecati na vrijednosti dobivenih uzdužnih sila u takvom modelu. Međutim, ako se ekscentricitet nalazi unutar ograničenja danih u izrazu 1, ti momenti se mogu zanemariti.

Kada se pri proračunu modelira i postojanje ekscentriciteta u spojevima, koristi se neki od modela prikazanih na slici 4.



Slika 4 - Prikaz modela s ekscentričnim vezama

3.2 Proračun karakterističnih priključaka

U tablici br 4 je dan pregledni tablični prikaz potrebnih izraza za proračun priključaka u odnosu na moguće načine otkazivanja nosivosti priključaka u rešetkama, ([1], poglavlje 7.5.2.1 tablice br 7.10 i 7.12).

Prije provedbe proračuna priključaka potrebno je odrediti neke geometrijske odnose:

→ omjer širina štapova ispune i pojasnog štapa

$$\beta = \frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4 \cdot b_0} \quad (2)$$

gdje su b_i širine šupljih kutijastih profila štapova i ($i=0, 1, 2, 3$) izvan ravnine rešetke i h_i visine šupljih kutijastih profila štapova i ($i=0, 1, 2, 3$) u ravnini rešetke

→ omjer širine pojasnog štapa i dvije njegove debljine stijenke

$$\gamma = \frac{b_0}{2 \cdot t_0} \quad (3)$$

gdje su b_0 širina šupljeog kutijastog pojasnog profila štapa i t_0 debljina stijenke šupljeog kutijastog pojasnog profila štapa.

Tablica 4 - Proračun otpornosti karakterističnih priključka sa šupljim kvadratnim profilima prema [1]

K i N priključci	Proračun otpornosti štapa i / $i=1$ ili 2
	<p>1º plastifikacija lica pojasnog štapa</p> $N_{i,Rd} = \frac{\frac{8,9 \cdot k_n \cdot f_{y0} \cdot t_0^2 \cdot \sqrt{\gamma}}{\sin \theta_i} \beta}{\gamma_{M5}}$
	<p>2º posmični probor stijenke pojasnog štapa (tlačni štap), pojava pukotine – odvajanje štapa ispune od pojasa (vlačni štap)</p> $N_{i,Rd} = \frac{f_{yi} \cdot t_i \cdot (2 \cdot h_i - 4 \cdot t_i + b_i + b_{eff})}{\gamma_{M5}}$
	<p>3º otkazivanje štapa ispune zbog smanjenja efektivne širine (pukotina u zavaru ili štalu ispune)</p> $N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} \cdot t_0}{\sqrt{3} \cdot \sin \theta_i} \cdot \left(\frac{2 \cdot h_i}{\sin \theta_i} + b_i + b_{e,p} \right)$ $N_{i,Rd} = \frac{f_{yi} \cdot t_i \cdot \left(b_{eff} + b_{e,ov} + \frac{\lambda_{ov}}{50} \cdot (2 \cdot h_i - 4 \cdot t_i) \right)}{\gamma_{M5}}$
	<p>4º posmično otkazivanje pojasanog štapa</p> $N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} \cdot A_v}{\sqrt{3} \cdot \sin \theta_i}$ $N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) \cdot f_{y0} + A_v \cdot f_{y0} \sqrt{1 - \left(\frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} \right)^2} \right] \frac{1}{\gamma_{M5}}$
$k_n = 1,3 - \frac{0,4 \cdot n}{\beta} \leq 1,0$ $A_v = (2 \cdot h_0 + \alpha \cdot b_0) \cdot t_0$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0} \cdot \frac{f_{y0} \cdot t_0^2}{f_{yi} \cdot t_i} \cdot b_i \leq b_i$ $\alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{4 \cdot g^2}{3 \cdot t_0^2}}}$ $b_{e,p} = \frac{10 \cdot t_0}{b_0} \cdot b_i \leq b_i$ $V_{pl,Rd} = \frac{A_v \cdot f_{y0}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}}$

Nadalje se daju pregledni tablični prikazi (tablice 5, 6 i 7) potrebnih proračuna priključaka za pretpostavljene modele iz poglavlja 3.1.


Tablica 5 - Iskoristivost priključaka rešetkastog nosača – centrično spojeni štapovi

Rešetkasti nosač s centrično spojenim štapovima PRIKLJUČAK 2 (N PRIKLJUČAK)			
	Pojasni štap	Štap ispune (tlak)	Štap ispune (vlak)
Poprečni presjek	$\square 80 \times 80 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$
Uzdužne sile u štapovima [kN]	45,407	58,325	63,185
q	22,30 mm	$\lambda_{ov} = 31,54 \%$	
p	70,71 mm		
β	0,625		
γ	12,5		
Kvaliteta materijala	S355 $\rightarrow f_y = 355 \text{ N/mm}^2$ $f_u = 510 \text{ N/mm}^2$		
Parcijalni faktor: γ_{M5}	1,00		
		3º otkazivanje štapa ispune zbog smanjenja efektivne širine (pukotina u zavaru ili štalu ispune) $N_{Rd}=121,55 \text{ kN}$ iskoristivost vertikalni štap 52,00 % dijagonalni štap 48,00 %	
PRIKLJUČAK 3 (K PRIKLJUČAK)			
	Pojasni štap	Štap ispune (tlak)	Štap ispune (vlak)
Poprečni presjek	$\square 70 \times 70 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$
Uzdužne sile u štapovima [kN]	0,50; 83,826	59,246	63,123
q	3,28 mm	$\lambda_{ov} = 4,98 \%$	
p	65,85 mm		
β	0,714		
γ	10,94		
Kvaliteta materijala	S355 $\rightarrow f_y = 355 \text{ N/mm}^2$ $f_u = 510 \text{ N/mm}^2$		
Parcijalni faktor: γ_{M5}	1,00		
		3º otkazivanje štapa ispune zbog smanjenja efektivne širine (pukotina u zavaru ili štalu ispune) $N_{Rd}=67,41 \text{ kN}$ iskoristivost vlačna dijagonala 93,70 % tlačna dijagonala 87,90 %	

Tablica 5 odnosi se na prepostavljeni model s centrično spojenim štapovima (pogledati poglavlje 3.1).

Nastavak tablice 5 - Iskoristivost priključaka rešetkastog nosača – centrično spojeni štapovi

PRIKLJUČAK 4 (K PRIKLJUČAK)					
	Pojasni štap	Štap ispune (tlak)	Štap ispune (vlak)		
Poprečni presjek	$\square 80 \times 80 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$		
Uzdužne sile u štapovima [kN]	45,390; 102,350	59,174	27,848		
g	2,98 mm				
β	0,625				
γ	12,5				
Kvaliteta materijala	S355 $\rightarrow f_y = 355 \text{ N/mm}^2$ $f_u = 510 \text{ N/mm}^2$				
Parcijalni faktor: $\gamma_M 5$	1,00				
1º plastifikacija lica pojasnog štapa iskoristivost					
vlačna dijagonala $N_{Rd}=88,190 \text{ kN}$ 31,58 %		tlačna dijagonala $N_{Rd}=101,745 \text{ kN}$ 58,20 %			
2º posmični proboci stijenke pojasnog štapa, odvajanje štapa ispune od pojasa $N_{Rd}=178,58 \text{ kN}$					
vlačna dijagonala 15,60 % tlačna dijagonala 33,10 %					
3º otkazivanje štapa ispune zbog smanjenja efektivne širine $N_{Rd}=156,44 \text{ kN}$					
vlačna dijagonala 17,80 % tlačna dijagonala 37,80 %					
4º posmično otkazivanje pojasanog štapa iskoristivost					
vlačna dijagonala $N_{Rd}=173,53 \text{ kN}$ 16,00 %		tlačna dijagonala $N_{Rd}=200,20 \text{ kN}$ 34,10 %			
$N_{0, Rd}=178,58 \text{ kN}$ 30,60 %					



Priklučak u rešetkastom nosaču, označen s 2 (pogledati poglavlje 3.1, slika 3), detaljno je prikazan u tablici s proračunom. Proračun tog priključka je isti i u slučaju druga dva pretpostavljeni modela, pa nadalje neće biti prikazani. Kod ovakvog pretpostavljenog modela (model s centričnim sustavom u kojem podrazumijevamo zglobne veze) je zaključeno da je priključak 3 (slika 3) kritičan priključak u kojem je uočeno otkazivanje preko otkazivanja vlačne ispune zbog smanjenja efektivne širine.


Tablica 6 - Iskoristivost priključaka rešetkastog nosača – ekscentricitet izazvan razmakom između štapova ispune

Rešetkasti nosač s ekscentrično spojenim štapovima zbog razmaka PRIKLJUČAK 3 (K PRIKLJUČAK)			
	Pojasni štap	Štap ispune (tlak)	Štap ispune (vlak)
Poprečni presjek	<input type="checkbox"/> 70 x 70 x 3,2	<input type="checkbox"/> 50 x 50 x 3,2	<input type="checkbox"/> 50 x 50 x 3,2
Uzdužne sile u štapovima [kN]	0,41; 88,443	62,754	67,116
e	8 mm	(-38,5 mm < 8 mm < 17,5 mm)	
g	11,025 mm		
β	0,714		
γ	10,94		
Kvaliteta materijala	S355 → $f_y = 355 \text{ N/mm}^2$ $f_u = 510 \text{ N/mm}^2$		
Parcijalni faktor: γ_{M5}	1,00		
		1° plastifikacija lica pojasnog štapa iskoristivost vlačna dijagonala $N_{Rd}=107,653 \text{ kN}$ tlačna dijagonala $N_{Rd}=100,255 \text{ kN}$ 62,34 % 62,60 %	
		2° posmični probor stijenke pojasnog štapa, odvajanje štapa ispune od pojasa $N_{Rd}=197,44 \text{ kN}$	
		vlačna dijagonala 34,00 % tlačna dijagonala 31,80 %	
		3° otkazivanje štapa ispune zbog smanjenja efektivne širine $N_{Rd}=181,82 \text{ kN}$	
		vlačna dijagonala 36,90 % tlačna dijagonala 34,50 %	
		4° posmično otkazivanje pojasanog štapa iskoristivost	
		vlačna dijagonala $N_{Rd}=145,10 \text{ kN}$ tlačna dijagonala $N_{Rd}=135,13 \text{ kN}$ 46,30 % 43,20 %	
		$N_{0,Rd}=276,06 \text{ kN}$ 32,00 %	

Tablica 6 odnosi se na pretpostavljeni model s ekscentrično spojenim štapovima zbog zadovoljenja propisom određenog razmaka (pogledati poglavlje 3.1).

Nastavak tablice 6 - Iskoristivost priključaka rešetkastog nosača – ekscentricitet izazvan razmakom između štapova ispune

PRIKLJUČAK 4 (K PRIKLJUČAK)			
	Pojasni štap	Štap ispune (tlak)	Štap ispune (vlak)
Poprečni presjek	<input type="checkbox"/> 80 x 80 x 3,2	<input type="checkbox"/> 50 x 50 x 3,2	<input type="checkbox"/> 50 x 50 x 3,2
Uzdužne sile u štapovima [kN]	47,982; 108,969	62,682	31,143
e	10 mm (-44 mm < 10 mm < 20 mm)		
g	19,20 mm		
β	0,625		
γ	12,5		
Kvaliteta materijala	S355 → $f_y = 355 \text{ N/mm}^2$ $f_u = 510 \text{ N/mm}^2$		
Parcijalni faktor: $\gamma_M 5$	1,00		
1º plastifikacija lica pojasnog štapa iskoristivost			
vlačna dijagonala $N_{Rd}=87,5 \text{ kN}$ 31,83 %		tlačna dijagonala $N_{Rd}=100,981 \text{ kN}$ 58,60 %	
2º posmični probor stijenke pojasnog štapa, odvajanje štapa ispune od pojasa $N_{Rd}=154,44 \text{ kN}$			
vlačna dijagonala 18,00 %		tlačna dijagonala 38,30 %	
3º otkazivanje štapa ispune zbog smanjenja efektivne širine $N_{Rd}=178,58 \text{ kN}$			
vlačna dijagonala 15,60 %		tlačna dijagonala 33,10 %	
4º posmično otkazivanje pojasanog štapa iskoristivost			
vlačna dijagonala $N_{Rd}=137,61 \text{ kN}$ 20,20 %		tlačna dijagonala $N_{Rd}=158,81 \text{ kN}$ 43,00 %	
$N_{0,Rd}=331,04 \text{ kN}$ 30,90 %			




Tablica 7 - Iskoristivost priključaka rešetkastog nosača – ekscentricitet izazvan međusobnim preklopom štapova ispune

Rešetkasti nosač s ekscentrično spojenim štapovima zbog preklopa štapova PRIKLJUČAK 3 (K PRIKLJUČAK)				
	Pojasni štap	Štap ispune (tlak)	Štap ispune (vlak)	
Poprečni presjek	$\square 70 \times 70 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$	
Uzdužne sile u štapovima [kN]	0,613; 83,961	59,161	62,609	
e	-8 mm	$(-38,5 \text{ mm} < -8 \text{ mm} < 17,5 \text{ mm})$		
q	17,89 mm	$\lambda_{ov} = 26,94 \%$		
p	66,40 mm			
β	0,714			
Kvaliteta materijala	S355 $\rightarrow f_y = 355 \text{ N/mm}^2$ $f_u = 510 \text{ N/mm}^2$			
Parcijalni faktor: $\gamma_M 5$	1,00			
		3° otkazivanje štapa ispune zbog smanjenja efektivne širine (pukotina u zavaru ili štalu ispune) $N_{Rd}=216,97 \text{ kN}$ iskoristivost vlačna dijagonala 28,90 % tlačna dijagonala 27,30 %		
PRIKLJUČAK 4 (K PRIKLJUČAK)				
	Pojasni štap	Štap ispune (tlak)	Štap ispune (vlak)	
Poprečni presjek	$\square 80 \times 80 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$	$\square 50 \times 50 \times 3,2$	
Uzdužne sile u štapovima [kN]	45,407	58,325	63,185	
e	-14 mm	$(-44 \text{ mm} < -14 \text{ mm} < 20 \text{ mm})$		
q	20,91 mm	$\lambda_{ov} = 33,69 \%$		
p	62,08 mm			
β	0,625			
Kvaliteta materijala	S355 $\rightarrow f_y = 355 \text{ N/mm}^2$ $f_u = 510 \text{ N/mm}^2$			
Parcijalni faktor: $\gamma_M 5$	1,00			
		3° otkazivanje štapa ispune zbog smanjenja efektivne širine (pukotina u zavaru ili štalu ispune) $N_{Rd}=272,0 \text{ kN}$ iskoristivost vlačna dijagonala 10,20 % tlačna dijagonala 21,80 %		

Urađen je i proračun priključaka u posebnom modulu programskog paketa Autodesk Robot [6], te je za usporedbu prikazan priključak br 3 (pogledati poglavlje 3.1, slika 3).

	Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010-Educational version Design of truss node connection EN 1993-1-8:2005	OK
		Ratio 0,90



General	Geometry		Welds
	Offset	Spacings	
Connection no.: 3	$e_0 = 0,000$ [mm]	$g_2 = -2,928$ [mm]	$a_d = 5,000$ [mm]
Connection name: Tube	Offset	Spacing of 2nd diagonal	Thickness of welds of diagonals and posts

Bars					
Section	Chord		Diagonal 1		Diagonal 2
	TCAR 70x3.2		TCAR 50x3.2		TCAR 50x3.2
Loads	$N_{01,Ed} = -0,5$ [kN]	Axial force	$N_1 = -63,1$ [kN]	Axial force	$N_2 = 59,2$ [kN]
	$M_{01,Ed} = 0$ [kNm]	Bending moment			
	$Q_{01,Ed} = 0$ [kN]	Shear force			
	$N_{02,Ed} = -83,8$ [kN]	Axial force	$M_1 = 0$ [kNm]	Bending moment	$M_2 = 0$ [kNm]
	$M_{02,Ed} = 0$ [kNm]	Bending moment			
	$Q_{02,Ed} = 0$ [kN]	Shear force			

Results**Capacity verification Eurocode 3: EN 1993-1-8:2005****Diagonal 2**

$\lambda_{ov} = 4,45$ [%]	Value of the overlap of bars	
$b_{eff} = 22,85$ [mm]	Effective width in the connection of the diagonal to the chord	$b_{eff} = [10/(b_0/t_0)] * [f_0*t_0/(f_2*t_2)] * b_2$
$b_{e,ov} = 32,00$ [mm]	Effective width for the overlapping diagonal	$b_{e,ov} = [10/(b_1/t_1)] * [f_1*t_1/(f_2*t_2)] * b_2$
$N_{2,Rd} = 70,52$ [kN]	Compression capacity	$N_{2,Rd} = f_2*t_2 * [b_{eff} + b_{e,ov} + \lambda_{ov}/50 * (2*h_2 - 4*t_2)] / \gamma_{M5}$
[Table 7.10]	$ N_2 \leq N_{2,Rd}$	$ 59,245 < 70,521$ verified (0,84)

Diagonal 1

$\lambda_{ov} = 4,45$ [%]	Value of the overlap of bars	
$b_{eff} = 22,85$ [mm]	Effective width in the connection of the diagonal to the chord	$b_{eff} = [10/(b_0/t_0)] * [f_0*t_0/(f_1*t_1)] * b_1$
$b_{e,ov} = 32,00$ [mm]	Effective width for the overlapping diagonal	$b_{e,ov} = [10/(b_1/t_1)] * [f_1*t_1/(f_1*t_1)] * b_1$
$N_{1,Rd} = 70,52$ [kN]	Compression capacity	$N_{1,Rd} = f_1*t_1 * [b_{eff} + b_{e,ov} + \lambda_{ov}/50 * (2*h_1 - 4*t_1)] / \gamma_{M5}$
[Table 7.10]	$ N_1 \leq N_{1,Rd}$	$ -63,116 < 70,521$ verified (0,90)

Connection conforms to the code	Ratio	0,90
---------------------------------	-------	------

4 Zaključak

U radu je detaljnije prikazan način proračuna priključaka rešetkastih nosača prema [1]. Proračun priključaka u skladu s Eurokod normom je vrlo specifičan te sadrži brojna ograničenja u primjeni s obzirom na dimenzije i geometriju nosača.

Za modeliranje rešetke su u radu korišteni štapni modeli, a osnovni štapni model na kojem je proveden globalni proračun od kojega se polazi, jest model s centrično spojenim štapovima. Potom su izrađena još dva modela koji se baziraju na ekscentrično spojenim štapovima u području priključaka. U prvom modelu izvedbom razmaka između štapova ispuna, a u drugom preklapanjem štapova ispuna. Stoga su za ovako pretpostavljene modele varirane proračunske pretpostavke - u slučaju modela s centričnim sustavom pretpostavljene su zglobne veze, dok su u modelima s ekscentričnim sustavom veze kruto ostvarene. Treba još naglasiti da u štapnom modeliranju kakvo je ovdje primjenjeno, nije moguće u obzir uzeti lokalno ponašanje priključaka, za što bi trebalo načiniti 3D shell model priključaka ili 3D shell model cijelog rešetkastog nosača, međutim to je zahtjevniji posao (vidi rad [5]).

Zaključno se može reći da se na ovom području može i dalje provoditi eksperimentalna i numerička istraživanja za uvjete spojeva i geometrije koji još nisu kodificirani.

5 Literatura

- [1] European Committee for Standardization (CEN) 2005: EN 1993 - 1 - 8, Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1 - 8: *Design of joints*
- [2] European Committee for Standardization (CEN) 2005: EN 1993 - 1 - 1, Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: *General rules and rules for buildings*
- [3] European Committee for Standardization (CEN) 2001: EN 1991 - 1 - 1, Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: *General actions – Densities, self – weight, imposed loads for buildings*
- [4] WARDENIER, J. 2001: *Hollow sections in structural applications*, Comité International pour le Développement et l'Etude de la Construction Tubulaire, CIDECT.
- [5] Radić, I.; Markulak, D.; Mikolin, M. 2010: *Design and FEM Modelling of Steel Truss Girder Joints*; Strojarstvo, 52 (2), 125-135
- [6] AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS: Getting started guide, 2009., Autodesk, Inc.
- [7] Knežević, I. 2010: *Diplomski rad*, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet, Osijek