

# Razlike u vrijednostima volumena neokrajčenih piljenica kao posljedica različitih načina mjerjenja njihove širine

## Differences in Values of Volume of Unedged Sawn Boards as a Result of Different Width Measurement Methods

Prethodno priopćenje • Preliminary paper

Prispjelo – received: 4. 3. 2013.

Prihvaćeno – accepted: 23. 6. 2014.

UDK: 630\*854.1; 674.031.632.26

doi:10.5552/drind.2014.1313

**SAŽETAK •** U radu su razmatrani različiti načini mjerjenja širine neokrajčenih piljenica nominalnih debljina 50, 60 i 80 mm te značenje tih načina mjerjenja na proračun njihova volumena. Polazište pri određivanju načina mjerjenja širine bili su propisi hrvatskih i europskih normi te uobičajeni načini mjerjenja u hrvatskim pilanama. Eksperimentalno je mjerjenje izvedeno u jednoj pilani u Hrvatskoj. Na temelju dobivenih rezultata istraživanja zaključeno je da postoje razlike u izračunanim volumenima neokrajčenih piljenica koje su posljedica različitih načina mjerjenja njihovih širina. Za piljenice debljine 50 mm najveće su vrijednosti izračunanoga volumena dobivene metodom koja se često primjenjuje u hrvatskoj pilanarskoj praksi, a označili smo je sa P2, a zatim slijede načini mjerjenja prema HRN2, EN, te još jednoj metodi koja se rabi u hrvatskoj pilanarskoj praksi, a koju smo označili sa P1, kao i prema HRN1, no te razlike nisu statistički značajne. Način mjerjenja širine za piljenice debljine 60 i 80 mm prema EN daje najveće vrijednosti volumena, zatim slijede HRN2, u pilanama označenima sa P2, P1 i HRN1, no te su razlike statistički značajne samo za debljinu od 80 mm. Načini mjerjenja širine prema EN, HRN2 i pilani označenoj sa P2 za sve istraživane debljine rezultiraju manjim međusobnim odstupanjima. S povećanjem debljine vidljiv je i porast razlike volumena piljenica, no on je statistički značajan tek za debljine piljenica od 80 mm.

**Ključne riječi:** mjerjenje piljenica, neokrajčene piljenice, širina piljenica, volumen piljenica

**ABSTRACT •** The paper discusses various methods of measuring the width of unedged sawn boards with nominal thickness of 50, 60 and 80 mm, as well as the importance of measuring methods for the calculation of their volume. The starting point in determining the method of measuring the width of the boards were Croatian and European regulations as well as common methods of measuring used in Croatian sawmills. Experimental measurements were performed in a sawmill in Croatia. Based on the research results, it was concluded that there is a difference in the calculation of the volume of the unedged sawn boards as a result of the different methods used to calculate

<sup>1</sup> Autori su stručni konzultanti u tvrtki Klikpar d.o.o., Zagreb, Hrvatska. <sup>2</sup>Autor je asistent Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. <sup>3</sup>Autori su studenti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.

<sup>1</sup> Authors are technical consultants in the company Klikpar d.o.o., Zagreb, Croatia. <sup>2</sup>Author is an assistant at the Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia. <sup>3</sup>Authors are students at the Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia.

their width. For 50 mm thick sawn boards, the highest values of the measured volume were obtained by applying a measurement method common in Croatian sawmills, labelled as P2. This was followed by measurement methods according to HRN2, EN, and another method used in Croatian sawmills, labelled as P1, and finally by the HRN1 method; however differences in this case were not statistically significant. The EN method of measuring the width of sawn boards of 60 and 80 mm thickness resulted in the highest value of volume, followed by the HRN2 method, and finally methods used in the sawmills labelled as P2, P1 and HRN1; however differences were statistically significant only with 80 mm sawn boards. For all the observed widths, measurement methods according to EN, HRN2 and the sawmill method, labelled as P2, resulted in smaller mutual deviations. With an increase of thickness, an apparent increase in volume was observed; however it was statistically significant only for the planks with a thickness of 80 mm.

**Keywords:** unedged sawn boards, measuring of boards, board width, volume of sawn boards

## 1. UVOD 1 INTRODUCTION

Neokrajčene se piljenice (sl. 1.) prema obliku mogu definirati kao vrsta pilanskog proizvoda koji je s dvije plošne strane obrađen pilama, a na dvije uzdužne rubne strane ima ostatak zaobljenja trupca (Brežnjak, 1997.). S obzirom na kvalitetu, mogu biti izuzetno kvalitetne, ali i osrednje ili niske kvalitete. Nekada su se, a ponegdje je tako i danas, od najkvalitetnijih trupaca različitim vrstama drva izrađivale kladarke ili bul kao naj-vredniji primarni pilanski proizvodi takvoga oblika. Danas su takav proizvod samice, odnosno visoko-kvalitetne neokrajčene piljenice (Ištvanić i sur., 2003.). Samice se izrađuju na više načina, ali najčešće primarnim raspiljivanjem tehnikom piljenja ucijelo. Jedan od načina dobivanja samica jest onaj pri piljenju trupaca u kladarke, kada se piljenice koje kvalitetom ne zadovoljavaju svrstavaju u kladarke svrstavaju u samice. Samice se izrađuju i neposredno piljenjem trupaca koji kvalitetom ne bi dali kladarke. Pritom u kategoriju samica mogu biti uvrštene sve one neokrajčene piljenice koje se izrađuju od središnje i bočne zone trupca ako odgovaraju kvalitetom i ako nisu uže i kraće od normom propisane širine i duljine samica. Samice se izrađuju i od duljih neokrajčenih piljenica koje kvalitativno ne zadovoljavaju uvjete, ali se dodatnim poprečnim

krojenjem (prikraćivanjem) dio tih piljenica može svrstati u samice (Prka, 1988.).

U hrvatskim pilanama ubičajeno je da se izmjera piljenica provodi ručno, različitim vrstama krutih i sklopivih drvenih ili plastičnih mjernih alata odnosno čeličnim ili plastičnim mjernim vrpcama (sl. 2.). Mjerenje se najčešće obavlja nakon što se piljena građa ispili i otpremi u sortirnicu pilane ili na skladište piljenica. Pri ručnom mjerenu piljenog drva često nastaju greške koje kasnije utječu na volumen, pa i na krajnju cijenu piljenice. Uzroci pogrešaka najčešće su:

- nedovoljan broj mjernih mjesta
- neispravna uporaba mjernih uređaja
- neispravnost mjernih uredaja
- sustavna greška mjerila
- pogrešno očitanje mjeritelja.

Ručno se mjereno obavlja metodama koje su propisane normama ili pak prema dogovorima i ugovorima. No izmjera se može provoditi i strojno, uz pomoć elektroničkih naprava. Tim se načinom mjerjenja duljina i debljina mogu određivati za bilo koji oblik piljene građe, dok se širina određuje uglavnom samo u okrajčenih piljenica. Moguća su taktilna mjerena kao što su ručno mjerjenje ili upotreba dvostrane mehaničke ruke, ali umjesto toga, kao alternativa, moguće je upotrijebiti ultrazvučne, mikrovalne i optičke senzore (Vuorilehto, 2001.).

Prka i sur. (2001.) te Ištvanić i sur. (2003.) u svojim istraživanjima razmatrali problematiku razvrstavanja neokrajčenih i polukrajčenih hrastovih i bukovih piljenica prema normama i ubičajenim kriterijima u hrvatskim pilanama. Utvrdili su da postoje određene razlike u razvrstavanju prema kvaliteti, što je bio i prioritetski cilj istraživanja. No usput su uočili da postoje i određene razlike u pristupu načinu mjerena širine piljenica. S obzirom na to da nisu pronađeni odgovori na pitanja koliko je to u konačnici važno pri preuzimanju i obračunu volumena piljenica, poduzeto je novo istraživanje te problematike.

U pilanskoj obradi drva u Republici Hrvatskoj nedostatni su podaci o utjecaju načina mjerena širine neokrajčenih piljenica na njihov volumen. Budući da se u praksi propisuju i primjenjuju različiti načini mjerena širine prema normama odnosno na praktičan način, cilj istraživanja bio je utvrditi značenje načina mjerena širine na volumen neokrajčenih piljenica različitih nominalnih debljina.



Slika 1. Kladarke i neokrajčene piljenice (samice)  
Figure 1 Bouls and unedged sawn boards



Slika 2. Ručno mjerjenje neokrajčenih piljenica  
Figure 2 Manuel measuring of unedged sawn boards

## 2. MATERIJALI I METODE 2 MATERIALS AND METHODS

Preuzimanje i mjerjenje piljenica provedeno je u jednoj hrvatskoj pilani specijaliziranoj za obradu tvrdih listača (sl. 3.). Kao pilanska sirovina za izradu piljenica korišteni su furnirski trupci F i L klase te pilanski trupci I., II. i III. klase kvalitete prema HRN normama. Neokrajčene piljenice (samice) gotov su pilanski proizvod koji se u toj pilani izrađuje tehnikom piljenja trupca ucijelo na tračnoj pili trupčari. Piljenice su prethodno prirodno prosušene, a nominalne su im debljine bile 50, 60 i 80 mm. Mjerjenje je provedeno sukladno propisima HRN D. B0. 022. - Razvrstavanje i mjerjenje neobrađenog i obrađenog drva, EN 1309 – I Oblo i piljeno drvo, Metoda mjerjenja dimenzija – I dio: Piljeno drvo i EN 1312 – Oblo i piljeno drvo, Određivanje volumena složaja piljenog drva te prema dvama praktičnim postupcima mjerjenja u hrvatskim pilanama označenima sa P1 i P2. Pri tome se nije posebno pazilo na vrstu drva od koje su piljenice bile izrađene, ali svaki je izmjereni statistički uzorak od 30 komada piljenica bio od istovrsne vrste drva.

### 2.1. Načini mjerjenja neokrajčenih piljenica 2.1 Measuring of unedged boards

#### 2.1.1. Mjerjenje prema normi HRN D. B0. 022. 2.1.1 Measurement according to Croatian standard – HRN D. B0. 022

Mjerjenje debljine obavlja se na bilo kojem mjestu piljenice. Duljina piljene građe mjeri se metrom na bilo



kojemu mjestu od jednoga do drugog čela piljenice ako je ona pravokutno prepiljena. Ako čelne stranice nisu pravokutno prepiljene, duljina se mjeri na najkraćemu mjestu između obaju čela. Duljina se izražava metrima, s jednim decimalnim mjestom zaokruženo naniže. Širina piljene građe samica i polusamica mjeri se metrom i izražava centimetrima. U piljenica debljine do 47 mm širina se mjeri na užoj strani, na polovici duljine piljenice (sl. 4.a). Širina piljenica debljine 48 mm i više mjeri se na užoj i široj strani te se izračuna aritmetička sredina iznosa obiju širina (sl. 4.b). Tom normom izmjerena širina izražava se cijelim centimetrima zaokruženima na nižu vrijednost. No s obzirom na to da se u hrvatskim normama vezanima za neokrajčene piljenice pojedinih vrsta drva navodi da se izmjerena širina izražava cijelim centimetrima, pri čemu se širina piljenice do 5 mm zaokružuje naniže, a one od 6 do 9 mm naviše, pri proračunu je primijenjen taj propis zaokruživanja vrijednosti.

#### 2.1.2. Mjerjenje prema normi EN 1309 i EN 1312 2.1.2 Measurement according to European Standards – EN 1309 and EN 1312

Debljina se mjeri na oba čela neokrajčane piljenice. Mjesto mjerjenja mora biti čisto i bez grešaka drva. Širina neokrajčenih piljenica mjeri se na polovici duljine piljenica, i to od polovice zaobljenosti s jedne strane do polovice zaobljenosti (ostatka plašta trupca) na drugoj strani. Ako se na tome mjestu nalazi neka greška drva koja značajno utječe na rezultat mjerjenja, izvode se dva mjerena na udaljenosti simetričnoj od polovice duljine piljenice. Piljenice koje se mjeri moraju biti svježe ispiljene. Za dobivanje širine uzima se piljenica bez kore i mjeri njezina širina. S obzirom na vrlo nejasno objašnjenje načina izražavanja i zaokruživanja u mjernim jedinicama, prilagodili smo ga drugim istraživanjima mjerjenja tako da smo širinu izrazili cijelim centimetrima, pri čemu smo širina piljenice do 5 mm zaokruživali naniže, a one od 6 do 9 mm naviše (sl. 4.c). Duljinu smo mjerili na najkraćemu mjestu između obaju čela piljenica i izražavali metrima s dva decimalna mesta zaokruženo naniže.

#### 2.1.3. Mjerjenje prema postupku u pilani 1 (P1) 2.1.3 Measurement according to the method of Sawmill 1

Mjerjenje debljine nije točno propisano. Širina piljene građe iskazuje se centimetrima. Širina neokrajčenih piljenica debelih do, uključivo, 38 mm mjeri se na



Slika 3. Preuzimanje i mjerjenje neokrajčenih piljenica (samica)  
Figure 3 Handling and measuring of unedged sawn boards

užoj strani, na polovici duljine piljenice, od kore do kore. Širina neokrajčanih piljenica debljine 50 mm i više mjeri se na užoj strani piljenice, i to na polovici duljine, tako da se za širinu uzima dimenzija od početka zaobljenosti na užoj strani do polovice zaobljenja zaostalog od trupca na široj strani piljenice (sl. 4.d). U oba primjera izmjerene se veličine zaokružuju na cijeli centimetar naniže. Duljina se mjeri na najkraćemu mjestu između obaju čela piljenica i izražava se metrima s jednim decimalnim mjestom zaokruženo naniže.

#### 2.1.4. Mjerenje prema postupku na pilani 2 (P2)

##### 2.1.4 Measurement according to the method of Sawmill 2

Mjerenje debljine ni u toj pilani nije strogo određeno. Širine piljenica svih debljina mjere se centimetrima i zaokružuju na puni centimetar naniže. Širina piljenica debelih do, uključivo, 38 mm mjeri se na užoj strani, na polovici duljine, tako da se za širinu uzima dimenzija od početka zaobljenosti na jednoj strani do početka zaobljenosti na drugoj strani. Širina piljenice debljine 50 i više milimetara mjeri se na užoj strani piljenice, i to na polovici duljine, tako da se za širinu uzima dimenzija od početka zaobljenosti na užoj strani do samog kraja zaobljenosti šire strane piljenice na drugoj strani (sl. 4.e). U oba primjera izmjerene se veličine zaokružuju na cijeli centimetar naniže. Duljina se mjeri na najkraćemu mjestu između obaju čela piljenice i izražava se metrima s jednim decimalnim mjestom zaokruženo naniže.

#### 2.2. Obrada podataka

##### 2.2 Data processing

Proračun volumena izračunan je množenjem izmjernih dimenzija temeljenom na nominalnoj debljini, širini i duljini piljenica prema izrazu 1:

$$V = d \cdot b \cdot l \quad (1)$$

$V$  - volumen piljenice / volume of sawn boards,  $m^3$   
 $d$  - debljina piljenice / thickness of sawn boards, m  
 $b$  - širina piljenice / width of sawn boards, m  
 $l$  - duljina piljenice / length of sawn boards, m.

Za sve analizirane varijable provedena je opisna statistika (veličina uzorka, aritmetička sredina, standardna devijacija, minimum, medijan, maksimum te 95.-postotni interval pouzdanosti procjene volumena neokrajčenih piljenica). Grafički prikazi kumulativnih vrijednosti volumena izračunanih na pet različitih načina (HRN2, HRN1, EN, P1, P2) izrađeni su u računalnom programu *Microsoft Excel*. Usporedba prosječnih vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica unutar istraživanih debljina provedena je analizom varijance (*ANOVA*) uz pomoć računalnog programa *Statistica 7.1.*, u kojemu su izrađeni i grafički prikazi provedenih analiza.

### 3. REZULTATI


#### 3 RESULTS

Uvjet homogenosti varijance zadovoljen je pri svim usporedbama unutar različitih nominalnih debljina neokrajčenih piljenica (tabl. 1.), te je za usporedbu prosječnih vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica

**Tablica 1.** Usporedba varijanci volumena neokrajčenih piljenica

**Table 1** Comparison of volume variances of unedged boards

Nominalne debljine neokrajčanih piljenica, mm Nominal thickness of unedged boards, mm	Leveneov test homogenosti varijance Levene's test of homogeneity of variance	
	F	P
50	0,28905	0,88471
60	0,20043	0,93777
80	0,07039	0,99087



**Slika 4.** Prikaz načina mjerenja širine neokrajčenih piljenica: a) prema HRN2 (piljenice debljine 48 mm i više), b) prema HRN1 te kao u pilani P1 i P2 (piljenice debljine do 47 mm), c) prema EN, d) prema pilani P1 (piljenice debljine 48 mm i više), e) prema pilani P2 (piljenice debljine 48 mm i više)

**Figure 4** Methods of measuring the width of unedged sawn boards: a) HRN2 (from sawn boards with a thickness of 48 mm and more), b) HRN1 and sawmill P1 and P2 (from sawn boards with a thickness of up to 47 mm), c) EN, d) sawmill P1 (from sawn boards with a thickness of 48 mm and more), e) sawmill P2 (from sawn boards with a thickness of 48 mm and more)

**Tablica 2.** Deskriptivna statistička obrada izmjerjenih dimenzija neokrajčenih piljenica nominalne debljine 50 mm  
**Table 2** Descriptive statistics of measured dimensions for 50 mm thick unedged boards

Način mjerena Method of measurement	Dimenzija Dimension	Veličina uzorka N	Minimum Minimum	Medijan Median	Maksimum Maximum	Aritmetička sredina Average	Standardna devijacija Stand. dev.
HRN 2 <i>Croatian Standard 2</i>	b, cm	30	20	35	59	35	8
	V, m <sup>3</sup>	30	0,025	0,064	0,094	0,059	0,019
HRN 1 <i>Croatian Standard 1</i>	b, cm	30	20	33	55	32	7
	V, m <sup>3</sup>	30	0,023	0,056	0,090	0,055	0,017
EN <i>European Standard</i>	b, cm	30	21	35	55	35	8
	V, m <sup>3</sup>	30	0,025	0,065	0,096	0,059	0,020
Pilana 1 <i>Sawmill 1</i>	b, cm	30	20	35	59	34	8
	V, m <sup>3</sup>	30	0,025	0,058	0,092	0,057	0,018
Pilana 2 <i>Sawmill 2</i>	b, cm	30	20	36	59	36	8
	V, m <sup>3</sup>	30	0,027	0,065	0,092	0,060	0,018

**Tablica 3.** Rezultati testiranja signifikantnosti razlike volumena neokrajčenih piljenica nominalne debljine 50 mm**Table 3** Results of statistical significance analysis of differing volumes for 50 mm thick sawn boards


Izvor varijacije Source of variation	Zbroj kvadrata Sum of squares	Stupnjevi slobode Degrees of freedom	Sredina kvadrata Mean square	F-omjer F ratio	p-vrijednost p value
Protumačen (između grupa) <i>Interpreted (between groups)</i>	543,01	4	135,75	0,38899	0,81627
Neprotumačen (unutar grupa) <i>Unexplained (within groups)</i>	50 602,82		348,98		
Ukupno / Total	51 145,82	149	-	-	-

različitim načinima mjerena njihove širine primjenjena analiza varijance (ANOVA).

Testiranje razlika između prosječnih vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica debljine 50 mm izračunanih na pet različitih načina (HRN2, HRN1, EN, P1, P2) provedeno je analizom varijance. Opisna statistika i rezultati testiranja prikazani su u tablicama 2. i 3.

F-omjer za analizirane varijable pripada F-distribuciji (stupanj slobode – 4, 145), a uz razinu zna-

čajnosti  $\alpha = 5\%$  kritična vrijednost iznosi 2,43407. Empirijski je F-omjer za prosječne vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica debljine 50 mm manji od kritične vrijednosti, te se zaključuje da razlika koja postoji među izračunanim volumenima nije statistički značajna. Uz pomoć p-vrijednosti dolazi se do istog zaključka ( $p > 0,05$ ). Usporedba volumena neokrajčenih piljenica debljine 50 mm prikazana je na slici 5.



**Slika 5.** Grafički prikaz distribucije volumena neokrajčenih piljenica nominalne debljine 50 mm  
**Figure 5** Illustration of distribution of volumes of 50 mm thick sawn boards

Testiranje razlika između prosječnih vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica debljine 60 mm izračunanih na pet različitih načina (HRN2, HRN1, EN, P1, P2) provedeno je analizom varijance. Opisna statistika i rezultati testiranja dani su u tablicama 4. i 5.

*F-omjer* za analizirane varijable pripada *F-distribuciji* (stupanj slobode – 4, 145), a uz razinu značajnosti  $\alpha = 5\%$  kritična vrijednost iznosi 2,43407.


Empirijski je *F-omjer* za prosječne vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica debljine 60 mm manji od kritične vrijednosti, te se zaključuje da razlika koja postoji među izračunanim volumenima nije statistički značajna. Uz pomoć *p-vrijednosti* dolazi se do istog zaključka ( $p > 0,05$ ). Usporedba volumena neokrajčenih piljenica debljine 60 mm prikazana je na slici 5.

**Tablica 4.** Deskriptivna statistička obrada izmjerjenih dimenzija neokrajčenih piljenica nominalne debljine 60 mm  
**Table 4** Analysis of descriptive statistics of measured dimensions of 60 mm thick unedged boards

Način mjerjenja <i>Method of measurement</i>	Dimenzija <i>Dimension</i>	Veličina uzorka <i>N</i>	Minimum <i>Minimum</i>	Medijan <i>Median</i>	Maksimum <i>Maximum</i>	Aritmetička sredina <i>Average</i>	Standardna devijacija <i>Stand. dev.</i>
HRN 2 <i>Croatian Standard 2</i>	<i>b</i> , cm	30	27	40	54	41	7
	<i>V</i> , m <sup>3</sup>	30	0,041	0,062	0,090	0,061	0,013
HRN 1 <i>Croatian Standard 1</i>	<i>b</i> , cm	30	17	36	51	36	8
	<i>V</i> , m <sup>3</sup>	30	0,026	0,054	0,085	0,054	0,015
EN <i>European Standard</i>	<i>b</i> , cm	30	28	40	53	40	6
	<i>V</i> , m <sup>3</sup>	30	0,042	0,061	0,090	0,061	0,013
Pilana 1 <i>Sawmill 1</i>	<i>b</i> , cm	30	24	38	52	38	7
	<i>V</i> , m <sup>3</sup>	30	0,036	0,057	0,086	0,058	0,014
Pilana 2 <i>Sawmill 2</i>	<i>b</i> , cm	30	29	39	54	40	7
	<i>V</i> , m <sup>3</sup>	30	0,041	0,061	0,088	0,061	0,013

**Tablica 5.** Rezultati testiranja signifikantnosti razlike volumena neokrajčenih piljenica nominalne debljine 60 mm  
**Table 5** Results of statistical significance analysis of differing volumes for 60 mm thick sawn boards

Izvor varijacije <i>Source of variation</i>	Zbroj kvadrata <i>Sum of squares</i>	Stupnjevi slobode <i>Degrees of freedom</i>	Sredina kvadrata <i>Mean square</i>	F omjer <i>F ratio</i>	p vrijednost <i>p value</i>
Protumačen (između grupa) <i>Interpreted (between groups)</i>	1121,57	4	280,39	1,53131	0,19615
Neprotumačen (unutar grupa) <i>Unexplained (within groups)</i>	26 550,46	145	183,11		
Ukupno / Total	27 672,04	149	-	-	-



**Slika 6.** Grafički prikaz distribucije volumena neokrajčenih piljenica nominalne debljine 60 mm  
**Figure 6** Illustration of distribution of volumes of 60 mm thick sawn boards

Testiranje razlika između prosječnih vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica debljine 80 mm izračunanih na pet različitih načina (HRN2, HRN1, EN, P1, P2) provedeno je analizom varijance. Opisna statistika i rezultati testiranja navedeni su u tablicama 6. i 7.

*F-omjer* za analizirane varijable pripada *F-distribuciji* (stupanj slobode – 4, 145), a uz razinu značajnosti  $\alpha = 5\%$  kritična vrijednost iznosi


2,43407. Empirijski je *F-omjer* za prosječne vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica debljine 80 mm veći od kritične vrijednosti, te se zaključuje da je razlika koja postoji među izračunani volumenima statistički značajna. Uz pomoć *p-vrijednosti* dolazi se do istog zaključka ( $p < 0,05$ ). Usporedba volumena neokrajčenih piljenica debljine 80 mm predviđena je na slici 6.

**Tablica 6.** Deskriptivna statistička obrada izmjerjenih dimenzija neokrajčenih piljenica nominalne debljine 80 mm  
**Table 6** Analysis of descriptive statistics of measured dimensions of 80 mm thick unedged boards

Način mjerjenja <i>Method of measurement</i>	Dimenzija <i>Dimension</i>	Veličina uzorka <i>N</i>	Minimum <i>Minimum</i>	Medijan <i>Median</i>	Maksimum <i>Maximum</i>	Aritmetička sredina <i>Average</i>	Standardna devijacija <i>Stand. dev.</i>
HRN 2 <i>Croatian Standard 2</i>	$b$ , cm	30	24	31	43	32	5
	$V$ , $m^3$	30	0,046	0,060	0,100	0,063	0,015
HRN 1 <i>Croatian Standard 1</i>	$b$ , cm	30	16	24	40	25	7
	$V$ , $m^3$	30	0,030	0,047	0,087	0,051	0,016
EN <i>European Standard</i>	$b$ , cm	30	25	32	43	32	5
	$V$ , $m^3$	30	0,048	0,060	0,103	0,064	0,015
Pilana 1 Sawmill 1	$b$ , cm	30	20	27	41	29	6
	$V$ , $m^3$	30	0,038	0,053	0,094	0,057	0,016
Pilana 2 Sawmill 2	$b$ , cm	30	23	30	43	31	6
	$V$ , $m^3$	30	0,044	0,060	0,102	0,063	0,016

**Tablica 7.** Rezultati testiranja signifikantnosti razlike volumena neokrajčenih piljenica nominalne debljine 80 mm  
**Table 7** Results of statistical significance analysis of differing volumes for 80 mm thick sawn boards

Izvor varijacije <i>Source of variation</i>	Zbroj kvadrata <i>Sum of squares</i>	Stupnjevi slobode <i>Degrees of freedom</i>	Sredina kvadrata <i>Mean square</i>	F-omjer <i>F ratio</i>	p-vrijednost <i>p value</i>
Protumačen (između grupa) <i>Interpreted (between groups)</i>	3671,95	4	917,99	3,77812	0,00593
Neprotumačen (unutar grupa) <i>Unexplained (within groups)</i>	35 231,39		242,98		
Ukupno / Total	38 903,34	149	-	-	-



**Slika 7.** Grafički prikaz distribucije volumena neokrajčenih piljenica nominalne debljine 80 mm  
**Figure 7** Illustration of distribution of volumes of 80 mm thick sawn boards

**Tablica 8.** Rezultati testiranja signifikantnosti razlike volumena neokrajčenih piljenica nominalne debljine 80 mm (Bonferroni post-hoc test)

**Table 8** Results of statistical significance analysis of differing volumes for 80 mm thick sawn boards (Bonferroni's post-hoc test)

Način mjerjenja Method of measurement	HRN2 <sub>80</sub> (63, 408)	HRN1 <sub>80</sub> (50, 944)	EN <sub>80</sub> (63, 032)	P1 <sub>80</sub> (57, 056)	P2 <sub>80</sub> (62, 536)
HRN2 <sub>80</sub>	-	0,02354	1,00000	1,00000	1,00000
HRN1 <sub>80</sub>	0,02354	-	0,01676	1,00000	0,04577
EN <sub>80</sub>	1,00000	0,01676	-	0,94411	1,00000
P1 <sub>80</sub>	1,00000	1,00000	0,94411	-	1,00000
P2 <sub>80</sub>	1,00000	0,04577	1,00000	1,00000	-

Razlike u procjeni vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica debljine 80 mm pokazale su se statistički značajnim [ANOVA:  $F(4,145) = 3,77812; p = 0,00593$ ]. Naknadnim (*post-hoc*) testiranjem, primjenom Bonferronijeva testa, potvrđeno je da vrijednosti volumena neokrajčenih piljenica debljine 80 mm izračunane načinom HRN1 značajno odstupaju od vrijednosti volumena izračunanih načinima HRN2, EN i P2, dok se razlika u odnosu prema vrijednosti volumena izračunanog načinom P1 nije pokazala statistički značajnom. Rezultati naknadnog testiranja uvršteni su u tablicu 8.

#### 4. RASPRAVA 4 DISCUSSION

U ovom su istraživanju dobiveni rezultati koji upućuju na to da se različitim načinima mjerjenja širina, koji su zadani različitim normama, mogu dobiti i značajno različite vrijednosti volumena. Razlike u vrijednostima volumena u nekim su slučajevima veće, a u nekim su gotovo zanemarive za krajnji rezultat.

Najmanje vrijednosti za sve tri istraživane debljine piljenica dobivene su mjerjenjem širine prema HRN1 normi, što je logično s obzirom na to da se mjeri samo uža plošna stranica piljenice. Treba napomenuti da se upravo zato načinom mjerjenja prema HRN1 propisuje mjerjenje neokrajčenih piljenice do najveće debljine od 47 mm.

Zatim je provedeno mjerjenje prema načinu mjerjenja u pilani označenoj sa P1, u kojoj se piljenica mjeri od početka zaobljenja bočnog brida uže plošne stranice do sredine zaobljenja bočnog brida na drugoj strani piljenice.

S porastom debljine piljenica povećava se razlika izmijerenih vrijednosti dobivenih tim dvama načinima mjerjenja u odnosu prema ostalim istraživanim načinima. Rezultati testiranja signifikantnosti razlike pokazuju da se statistički značajna razlika pojavljuje pri mjerjenju piljenica debljine 80 mm načinom što ga propisuje HRN1 i načinom mjerjenja prema HRN2 te između načina prema EN i načina mjerjenja u pilani označenoj sa P2.

Za piljenice debljine 50 mm najveće su vrijednosti dobivene prema načinu mjerjenja kakav se provodi u pilani označenoj sa P2. Za piljenice debljine 60 i 80 mm najveće su vrijednosti dobivene načinom mjerjenja prema EN.

Za sve istraživane debljine načini mjerjenja prema HRN2, EN i pilani označenoj sa P2 pokazuju međusobno znatno manja odstupanja. Ta manja odstupanja priznaju iz, općenito, sličnog načina mjerjenja koji kao rezultat daje vrijednost širine približno jednake aritmetičkoj sredini zbroja širina uže i šire plohe piljenice.

Primarne piljenice ispljene od trupaca nose i sve njihove nepravilnosti vidljive na ploham, ali i na bočnim bridovima, što također otežava njihovu mjerljivost. Navedene nepravilnosti odnosno deformacije na bočnim bridovima piljenica problem su mjeriteljima pri radu čija sposobnost i snalažljivost uvelike utječe na točnost mjerjenja. Greške drva na piljenicama često zahtijevaju i promjenu položaja mjeritelja i/ili piljenice te mjesta mjerjenja.

Pri mjerjenju neokrajčenih piljenica nastaju problemi zbog nepravilnog oblika bočnih bridova koji su u svake pojedine piljenice drugačiji i ne može se odrediti neki zajednički oblik po kojemu bi se točno mogla izmjeriti svaka piljenica. Bočni brid najčešće ima oblik luka koji je u piljenica napravljenih od perifernog dijela trupca položeniji, a u piljenica od središnjeg dijela trupca okomitiji. S obzirom na tu pretpostavku, različita je i duljina tog luka, koja je veća u perifernih nego u piljenica bližih središnjem dijelu trupca. Uzmemo li u obzir da se iz središnjeg dijela trupca obično pile deblje piljenice nego iz periferna, na rezultate neće utjecati samo položaj s kojega piljenica potječe nego i njezina debljina.

U nekim su normama zadani načini mjerjenja širine koji se temelje na izračunu aritmetičke sredine širine uže i šire plošne strane piljenice. Tada se u proračunu ne uzima u obzir da se bočne stranice prostiru u obliku luka nego u obliku ravnih crta te stoga dolazi do određenih odstupanja u dimenzijama.

U hrvatskim se pilanama za izmjjeru piljenica najčešće primjenjuje ručna metoda mjerjenja. Pri ručnom mjerjenju rabe se analogni ili digitalni mjereni uređaji. Jedan od ključnih činitelja pri ručnom mjerjenju, uz ispravne i umjerene mjerne uređaje, jest ljudski faktor.

Razmatrajući razlike koje priznaju iz rezultata mjerjenja širine piljenica tim načinima izmjere, možemo pretpostaviti da su one, osim greškom mjeritelja, nastale i zbog nepravilnosti oblika trupca koji se prenosi na bočni brid piljenice, odnosno zbog asimetričnosti bočnih bridova. U takvim slučajevima pri načinu mjerjenja kakav se provodi u pilanama označenima sa P1 i P2 vrijednost izmjere ovisi i o tome koji brid određujemo kao početak mjerjenja, a koji kao završetak.

Kako bi se točnije utvrdile te razlike i zakonitosti, u idućim će istraživanjima biti provedena simulacija mjerjenja širine piljenica utemeljena na njihovim grafičkim modelima.

## 5. ZAKLJUČAK

### 5 CONCLUSION

Analizom dobivenih rezultata istraživanja može se zaključiti sljedeće:

- način mjerjenja širine piljenica debelih 50 mm kakav se provodi u pilani označenoj sa P2 daje najveće vrijednosti volumena, a zatim slijede načini mjerjenja prema HRN2, EN, u pilani označenoj sa P1 i HRN1
- način mjerjenja širine piljenica debelih 60 i 80 mm daje najveće vrijednosti volumena mjerjenjem prema EN, a zatim prema HRN2, u pilanama označenima sa P2 i P1 te prema HRN1
- način mjerjenja širine prema EN, HRN2 i mjerenu u pilani označenoj sa P2 rezultira manjim međusobnim odstupanjima
- uočena je razlika u razmatranim načinima mjerjenja širine neokrajčenih piljenica koji utječu na izračun njihova volumena, no u ovom istraživanju oni su se pokazali statistički značajnima samo pri izmjeri piljenica debljine 80 mm
- razlike koje proizlaze iz rezultata mjerjenja širine piljenica triма opisanim načinima izmjere nastale su i zbog nepravilnosti oblika trupca koje se prenose i na bočni brid piljenice, odnosno zbog asimetričnosti bočnih bridova.

## 6. LITERATURA

### 6 REFERENCES

1. Brežnjak, M., 1997: Pilanska tehnologija drva 1, udžbenik, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Ištvančić, J.; Pervan, S.; Lukić, T., 2003: Primjena normi pri razvrstavanju bukovih samica, Drvna industrija, 54 (1): 23-36.
3. Prka, T.; Ištvančić, J.; Mekić, S., 2001: Razvrstavanje hrastovih samica prema normama i primjena normi pri razvrstavanju u pilanskoj preradi drva, Drvna industrija, 52 (1): 7-22.
4. Prka, T., 1988a: Razvoj pilanske prerade hrastovine, Drvna industrija, 39 (9-10): 217-222.
5. Prka, T., 1988b: Razvoj pilanske prerade hrastovine, Drvna industrija, 39 (11-12): 255-263.
6. Vuorilehto, J., 2001: Size control of sawn timber by optical means in breakdown saw machines, Helsinki University of Technology, Department of Forest Products Technology, Laboratory of Wood Technology: 23-34.
7. \*\*\* HRN D. B0. 022 Razvrstavanje i mjerjenje neobrađenog i obrađenog drveta.
8. \*\*\* EN 1309 –1 Round and sawn timber; Method of measurement of dimensions – Part 1: Sawn timber.
9. \*\*\* EN 1312 – Round and sawn timber; Determination of the batch volume of sawn timber.

### Corresponding address:

ANDREJA ČUNČIĆ ZORIĆ, dipl. ing.

Klikpar d.o.o.,  
Ivana Lackovića Croate 9, Odra  
10020 Zagreb, HRVATSKA  
e-mail: andreja.cuncic.zoric@sk.t-com.hr