

Autranella congolensis

A. Chev.

NAZIVI

Vrsta drva *Autranella congolensis* A. Chev. pripada porodici *Sapotaceae*. Trgovački naziv vrste je mukulungu (Francuska, Gabon, Kongo, Nizozemska, Njemačka, Španjolska, Velika Britanija), anzala, kolo (Nigerija), elang, elanzok (Kamerun), bonga, ovango, bwanga (Srednjoafrička Republika), m'fua, angulu, fino, kungulu, kabulungu (Kongo), muku, mafamuti (Mozambik), autracon, yoli (SAD).

NALAZIŠTE

Vrsta drva *Autranella congolensis* A. Chev. prirodno je rasprostranjena u zapadnoj i srednjoj Africi, pretežito u Kamerunu i Kongu. Nalazimo je u nizinjskim tropskim zimzelenim kišnim šumama i u nižim predjelima zimzelenih tropskih planinskih kišnih šuma.

STABLO

Na svom staništu stabla narastu od 30 do 40 metara visoko, duljina debla kreće im se od 15 do 25 metara, a prsni im je promjer debla od 1,0 do 1,5 metara. Deblo je pravilnoga, cilindričnog oblika. Vanjska je kora drva sivosmeđa, uzdužno izbrazdana, a unutarnja je crvenkastosmeđa i sadržava lateks. Debljina kore je 1,5 – 3,5 centimetara.

DRVNO

Makroskopska obilježja

Drvo je rastresito porozno. Godovi su običnim okom slabo uočljivi, a pore jedva uočljive. Drvni su traci vidljivi pod povećalom. Tekstura drva je jednolična i pravilna. Drvo je ravne žice. Bjeljika je uska, svjetlosmeđa do žutocrvenkasto smeđa, široka samo 2 – 3 cm. Srž drva je crvenkastosmeđa, ružičastoga do ljubičastog tona.

Mikroskopska obilježja

Traheje drva raspoređene su radijalno, odnosno u kosim radijalnim nizovima. Promjer traheja iznosi 60...105...140 mikrometara, a gustoća traheja 7...23...36 na 1 mm² poprečnog presjeka. Volumni je udio traheja oko 18 %. Traheje srži često su ispunjene tamnim srž-

nim tvarima. Drvni su traci heterocelularni, visine 230...460...700 mikrometara, odnosno 8...15...22 staničce; širine 25...40...60 mikrometara, odnosno od 1 do 2 - 3 stanice. Gustoća drvnih trakova je 5...7...9 na 1 mm, a njihov volumni udio iznosi oko 25 %. Aksijalni je parenhim apotrahealno difuzan do mrežast, širine 1 – 3 stanice. Volumni udio aksijalnog parenhima iznosi oko 17 %. Drvna su vlakanca libriformska. Dugačka su 658...1195...1555 mikrometara. Debljina staničnih stjenki vlakanaca je 3,5...6,0...8,5 mikrometara, a promjer lumena vlakanaca 0,7...3,0...7,7 mikrometara. Volumni udio vlakanaca je oko 40 %.

Fizička svojstva

Gustoća standardno suhog drva, ρ_o	760...940...1030 kg/m ³
Gustoća prosušenog drva, ρ_{12-15}	780...960...1040 kg/m ³
Gustoća sirovog drva, ρ_s	1000...1250 kg/m ³
Poroznost	oko 38 %
Totalno radijalno utezanje, β_r	3,9...4,9...6,9 %
Totalno tangentno utezanje, β_t	4,1...5,5...7,6 %
Totalno volumno utezanje, β_v	18,1...10,6...14,9 %

Mehanička svojstva

Čvrstoća na tlak	73,5...107,0 MPa
Čvrstoća na vlak, u smjeru pružanja vlakanaca	100...166 MPa
Čvrstoća na vlak, tangencijalno	oko 5,2 MPa
Čvrstoća na savijanje	100...178 MPa
Čvrstoća na smicanje	6,5...13,5 MPa
Tvrdoća prema Brinellu, paralelno s vlakancima	65,0...108,0 MPa
Tvrdoća prema Brinellu, okomito na vlakanca	34,0...62,0 MPa
Modul elastičnosti	12,0...15,0 GPa

TEHNOLOŠKA SVOJSTVA

Obradivost

Premda je drvo znatnije gustoće, dobro se strojno i ručno obrađuje, no za obradu je potreban veći utrošak energije. Alati i brusna sredstva relativno se brzo troše. Piljevina i bruševina pri obradi najčešće prouzročuju upalu sluznice, pa se preporučuje upotreba uređaja s pojačanim odsisom. Drvo se dobro reže i ljušti. Prije

obrade trupce je potrebno pariti. Drvo se također dobro tokari te dobro prima čavle i vijke, no potrebno ga je prethodno izbušiti. Dobro se lijepi i politira.

Sušenje

Preporučuje se prirodno i polagano sušenje drva kako bi se izbjeglo vitoperenje i pucanje. U sušionica-ma je najbolje sušiti piljenice do 50 mm debljine.

Trajinost i zaštita

Prema normi HRN 350-2, 2005, srž drva vrlo je otporna na gljive uzročnice truleži (razred otpornosti 1) te je otporna na termite (razred otpornosti D). Srž je slabo permeabilna (razred 3). Prema normama, drvo se bez ograničenja može upotrebljavati u razredu opasnosti 4 (u dodiru s tlom ili vodom).

Uporaba

Upotrebljava se za izradu rezanih i ljuštenih furnira, u proizvodnji namještaja i laboratorijskih stolova, za izradu stubišta, oplata i parketa, a rabi se kao konstrukcijsko građevno drvo za vanjsku i unutarnju uporabu, za vagone, u brodogradnji i mostogradnji.

Sirovina

Drvo *Autranella congolensis* A. Chev. isporučuje se u obliku trupaca dužine od 4 do 5 metara, najčešćega srednjeg promjera od 0,8 do 1,2 metra.

Napomena

Drvo nije na popisu ugroženih vrsta međunarodne organizacije CITES.

Slične su vrste *Baillonella toxisperma* Pierre, *Dumoria heckelii* A. Chev., *D. africana* s A. Chev.

Literatura

1. Richter, H. G.; Dallwitz, M. J., 2000: Commercial timbers: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. In English, French, German, and Spanish. Version: 4th May 2000. <http://biodiversity.uno.edu/delta/>.
2. Wagenführ, R.; Scheiber, C., 1974: HOLZATLAS, VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 555-557.
3. ***1964: Wood dictionary, Elsevier publishing company, Amsterdam.
4. ***<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/EN/Africa/MUKULUNGU.pdf> (preuzeto 13. studenoga 2017.)

prof. dr. sc. Jelena Trajković
doc. dr. sc. Bogoslav Šefc