

Određivanje sposobnosti upravljanja vlagom vodo-odbojne pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi

Doc. dr. sc. **Tihana Dekanić**, dipl. ing.

Izv. prof. dr. sc. **Anita Tarbuk**, dipl. ing.

Izv. prof. dr. sc. **Sandra Flinčec Grgac**, dipl. ing.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Zavod za tekstioličnu kemiju i ekologiju

Zagreb, Hrvatska

e-mail: anita.tarbuk@ttf.hr

Prispjelo 15.3.2018.

UDK 677.016.6

Izvorni znanstveni rad

Vodo- i ulje- odbojnosc celuloznih tekstilija može se postići umrežavanjem fluorokarbonske (FC) smole pri visokoj temperaturi u fazi kondenzacije. Međutim, FC smola, čak i nakon kondenzacije, nije u potpunosti postojana na postupke održavanja, što je ekonomski nepovoljno a može dovesti do oštećenja pamuka, kao i do promjene tona tekstilije. Prethodna istraživanja pokazala su da je moguće postići vodo-odbojnosc kondenzacijom FC smole Sevophob FTU, uz dodatak polimernih voskova Sevophob W, te alifatskog poliizocijanata Sevophob-Aktivator BLT pri niskoj temperaturi, postojanu kroz 5 ciklusa pranja uz međuglačanje. Budući da je upravljanje vlagom jedan od ključnih kriterija za određivanje udobnosti funkcionalizirane tekstilije, u ovom radu istražena je sposobnost prijenosa vlage bijelih pamučnih tkanina prije i nakon završne obrade, kao i nakon 1., 3. i 5. ciklusa pranja bez glaćanja i nakon glaćanja. Ispitivanja su provedena na uređaju za ispitivanje sposobnosti upravljanja vlagom (Moisture management tester; MMT), SDL Atlas, prema AATCC TM 195-2017. Rezultati pokazuju da je bijela pamučna tkanina okarakterizirana kao tkanina sa sposobnošću upravljanja vlagom, dok su sve tkanine obrađene sa FC smolom okarakterizirane kao tkanine sa sposobnošću prodora vlage i s mogućnošću izvrsnog jednosmjerne transporta.

Ključne riječi: pamuk, vodo-odbojnosc, kondenzacija pri niskoj temperaturi, sposobnost upravljanja vlagom

1. Uvod

Poznato je da fluorkarbonska (FC) smola, s vrijednostima kritične površinske napetosti do 15 mN/m, u fazi kondenzacije formira polimerni film na površini tekstilnih materijala, što rezultira vodo- i ulje-odbojnošću. Izuzev vodo- i ulje-odbojnosti, obrada FC smolom doprinosi spriječavanju zaprljanja i redopozicije tijekom pranja. FC smolu moguće je nanositi

samu ili u kombinaciji s drugim pomoćnim sredstvima za postizanje višenamjenskih učinaka. Neophodno je postići ravnomjernu obradu, te se dodaju površinsko aktivna sredstva. Nakon impregnacije materijal se suši pri temperaturi od oko 110 °C i kondenzira u rasponu temperature od 150 do 170 °C cirkuliranjem vrućeg zraka u komorama s cirkulacijom zraka ili jednokratnim prolaskom kroz rastezni sušionik. Visoke temperature su

ekonomski neprihvatljive i mogu uzrokovati oštećenje materijala ili promjenu tona boje [1-5].

FC smole odlikuju se izvanrednom kemijskom i toplinskom stabilnošću, što doprinosi postojanosti apretiranih materijala na uvjete održavanja, primjerice pranja, kemijskog i mokrog čišćenja, sušenja u stroju s bubnjem [1]. Za poliestersku odjeću obrađenu FC smolom navedeno je da može zadržati vodo-odbojnost kroz 30 ciklu-

sa održavanja [6]. Prethodna istraživanja pokazala su da je postojanost bolja kod sintetskih materijala, te da se vodo-odbojnost smanjuje s brojem ciklusa pranja, ali se nadoknađuje glaćanjem [4-6].

Učinkovitost ovisi o građi i duljini FC lanca, te o temperaturi kondenzacije. Učinkovitost se može ispitati putem dinamičke odbojnosti (ispitanje raspršivanjem, tzv. Spray test; okišnjavanje prema Bundesmannu); statičke odbojnosti (ulje- i vodo-odbojnost); otpornosti na pranje i sušenje u kućanstvu, te na kemijsko čišćenje. Svi navedeni parametri mogu se optimirati u svrhu povećanja učinkovitosti [1, 5].

Ova skupina autora istraživala je ulje- i vodo- odbojnost bijele i obojenih pamučnih tkanina postignutu kondenzacijom FC smole pri niskoj (120 °C) i pri visokoj temperaturi (160 °C) [7, 8]. U tim istraživanjima korištene su FC smole tvrtke Textilcolor (Švicarska). U kupelj za impregnaciju uz FC smolu dodana je vodena emulzija polimernih voskova kao ekstender i alifatski poliizocijanat kao aktivator procesa pri nižoj temperaturi.

Učinci su određeni nakon obrade, kućnog pranja sa standardnim ECE deterdžentom bez optičkih bjelila, te nakon glaćanja. Rezultati ulje- i vodo-odbojnosti, bjeline, požućenja i čvrstoće ukazali su na mogućnost postizanja postojane obrade. Obrada kationskom FC smolom Sevophob FTU uz dodatak polimernih voskova Sevophob W i alifatskog poliizocijanata Sevophob-Aktivator BLT rezultirala je polupostojanom obradom koja traje do 5 ciklusa pranja ukoliko se glača između. Ako se obrađeni materijal ne glača, učinak se postupno smanjuje s brojem ciklusa pranja. Valja istaknuti da su najbolji rezultati postignuti pri kondenzaciji na nižoj temperaturi. Istraživanje mehaničkih svojstava, izraženo kroz mehaničko trošenje, Um , pokazalo je da se kondenzacijom na nižoj temperaturi upola smanjuje oštećenje tkanina u odnosu na one kondenzirane pri višim temperaturama. Ukoliko su tkanine glaćane između ciklusa pranja oste-

ćenje je veće uslijed topline i kemije u procesima održavanja. Primjena FC smola smanjuje bjelinu tkanina, no nije došlo do značajnijeg požućenja, osim pri kondenzaciji FC smole Sevophob FTU pri visokoj temperaturi. Nakon prvog ciklusa pranja, bjelina se povećava vjerojatno radi djelomičnog uklanjanja smole, no nakon 5 ciklusa pranja, dolazi do redepozicije i bjelina se smanjuje. Ova pojava je naglašenija kod glaćanih tkanina [7]. Najbolji učinci su postignuti na bijelim pamučnim tkaninama jer na obojenim reduktivno bojadisanje uzrokuje rezervaciju aktivnih skupina pa je slabije umrežavanje FC smole. Iz tog razloga učinci obrade nisu postojani čak niti nakon kondenzacije. Dodatno, obradom se mijenja ton obojenja [8].

Postignuti rezultati prema ISO 4920: 2012 (Spray test) i ISO 9865:1991 (Bundesmann rain shower test) pokazali su da tkanine imaju značajan vodooodbojni/vodootporni/vodonepropusni karakter [7, 8]. Vodonepropusne tkanine potpuno sprječavaju prodiranje i apsorpciju kapi vode, vodootporne sprječavaju prodor vode do određene razine, ali nisu nepropusne, dok vodooodbojni samo odgadaju prodor vode, dopuštaju znojenje, čineći tkaninu ugodnijom za nošenje [1]. Međutim, za visoku razinu udobnosti, tkanina mora omogućiti prolazak zraka i vlage (vodene pare) koja nastaje izlučivanjem znoja tijekom fizičke aktivnosti. Održavanje toplih i suhih uvjeta odražava se na visoku razinu termofizičke i termofiziološke udobnosti [9-14]. Upravljanje vlagom je jedan od ključnih kriterija u pogledu udobnosti tkanine. Vlaga može prelaziti kroz tkaninu u kapljivitom obliku i u obliku pare. Kao vodena para može se prenositi difuzijom, apsorpcijom, desorpcijom i prolazom kroz slojeve tkanine; adsorpcijom i migracijom duž površine vlakana; te pomoću prisilne konvekcije; dok se prijenos kapljivite vlage kroz tkaninu sastoji od dva procesa - vlaženja i prodora kapljivine [9-17]. Vlaženje (engl. wetting, kvašenje, močenje) je proces zamjene međupo-

vršine kruto-plinovito s međupovršinom kruto-kapljevitom. Prodor kapljivine (engl. Wicking; kapilarnost; penetracija; prokvašavanje) je proces koji slijedi vlaženje a započinje kad kapljivina uđe kapilarnim silama u kapilaru formiranu između dva vlakna ili pređe [15-17]. Razlijevanje i apsorpcija kapljivine na površini tekstila ovisi o međudjelovanju sila kohezije (između molekula kapljivine) i sila adhezije (između vlakana i kapljivine).

Mnogo je metoda za ispitivanje vlaženja, prodora kapljivine i apsorpcije što dovodi do problema pri raspravi mjernih rezultata. Test kapi, odnosno prodora kapi (Drop test) je brza metoda ispitivanja kojom se utvrđuje hidrofilnost ili hidrofobnost materijala. Ispitivanje raspršivanjem (Spray test) je primjenjivo na sve materijale koji mogu ili ne moraju biti vodooodbojni ili vodootporni, ali ne može predvidjeti otpornost na prodor kiše, jer ne mjeri prodor vode kroz tekstiliju. U tu svrhu prikladno je ispitivanje pomoću okišnjavanja po Bundesmannu (Bundesmann rain shower test). S druge strane, uređaj za ispitivanje sposobnosti upravljanja vlagom (Moisture management tester, MMT) razvijen je za mjerjenje dinamičkog prijenosa vlage u tekstilu i tekstilnim kompozitima.

Iz svih navedenih razloga, u ovom radu istražena je sposobnost upravljanja vlagom prema AATCC TM 195 – 2017 na Uredaju za ispitivanje sposobnosti prijenosa vlage (MMT, SDL Atlas) na vodo-odbojnoj bijeloj pamučnoj tkanini kondenziranoj pri niskoj temperaturi nakon obrade i 1., 3. i 5. ciklusa pranja bez i uz međuglačanje.

2. Materijal i metode

2.1. Materijal i obrade

Istraživanja su provedena na 100 % pamučnoj, optički bijeljenoj tkanini u u damast vezu, površinske mase 175 g/m², proizvedena u Tvornici tekstila Trgovišće d.o.o. (TTT) s primjenom za stolno i posteljno rublje.

Pamučna tkanina je obrađena FC smolom postupkom impregnacije-su-

Tab.1 Oznake i obrada uz sastav kupelji

Oznaka	Obrada uz sastav kupelji
B	Bez obrade – početna, optički bijeljena pamučna tkanina
FTU-A	Sastav kupelji: 40 g/l Sevophob FTU, 40 g/l Sevophob W; 4 g/l Sevophob-Aktivator BLT; 1 g/l Kemonetzer NI. Uvjeti obrade: pH 5; $T_s=80^\circ\text{C}$, 4 min; $T_k=120^\circ\text{C}$, 4 min
FTU	Sastav kupelji: 40 g/l Sevophob FTU, 40 g/l Sevophob W; 1 g/l Kemonetzer NI. Uvjeti obrade: pH 5; $T_s=80^\circ\text{C}$, 4 min; $T_k=160^\circ\text{C}$, 3 min

kapljevitom vlagom, nakon obrade pamučnih tkanina i ciklusa održavanja provedena je prema *AATCC 195-2017 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics* na Uređaju za ispitivanje sposobnosti upravljanja vlagom (Moisture management tester, MMT) tvrtke SDL Atlas (sl.1).


šenje-kondenzacija na sustavu tvrtke Benz. Primjenjena je kationska FC smola Sevophob FTU (TextilColor) koja je namijenjena za postojane vodo-, ulje- odbojne obrade i obradu za spriječavanje zaprljanja. Za postupak kondenzacije pri niskoj temperaturi FC smoli je dodana vodena emulzija polimernih voskova Sevophob W u svojstvu ekstendera i alifatski poliizocianat Sevophob-Aktivator BLT kao aktivator. Tkanina je impregnirana u kupelji koja sadrži FC smolu, 1 g/l Kemonetzera NI – neionski tensid, uz E.C. 90 %. U kontinuiranom postupku provedeno je sušenje ($T_s = 80^\circ\text{C}$, $t_s = 4 \text{ min}$) te kondenzacija pri niskoj temperaturi ($T_k = 120^\circ\text{C}$) ili visokoj temperaturi (160°C). Oznake i postupci navedeni su u tab.1.

U svrhu istraživanja postojanosti primjenjenih obrada FC smolom, proven je postupak pranja kroz 5 ciklusa prema HRN ISO 6330:2012 *Tekstil — Postupci pranja i sušenja u kućanstvu za ispitivanje tektila* na 60°C , u vremenu od 45 min, primjenom 2,5 g/l standardnog ECE deterdženta poznatog i definiranog sastava (HRN EN ISO 105-C06:2010 *Tekstil -- Ispitivanje postojanosti obojenja - Dio C06: Postojanost obojenja pri pranju u kućanstvu i komercijalnom pranju*) bez optičkog bjelila. Potom su tkanine isprane vodom i sušene na zraku. Dio pamučnih tkanina između ciklusa pranja je glaćan poluprofesionalnim valjkom za glaćanje na 200°C .

Prije ispitivanja svih svojstava uzorci su kondicionirani 24 h u standardnoj atmosferi.

2.2. Metode

Evaluacija i klasifikacija sposobnosti prijenosa vlage, odnosno upravljanja



a)

b)

Sl.1. Uredaj za ispitivanje sposobnosti upravljanja vlagom (Moisture management tester, MMT) tvrtke SDL Atlas u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju Sveučilišta u Zagrebu tekstilno-tehnološkog fakulteta: a) uredaj za vrijeme mjerena, b) uzorak nakon ispitivanja

Tab.2 Glavni tipovi tekstilija i opis svojstava [19]

Tip tekstilije	Svojstvo
Vodonepropusna	<ul style="list-style-type: none"> - Vrlo spora apsorpcija - Sporo razljevanje - Nema jednosmjerog prijenosa, nema prodora vlage
Vodoodbojna	<ul style="list-style-type: none"> - Nema vlaženja - Nema apsorpcije - Nema razljevanja - Slabi jednosmjeran prijenos bez djelovanja vanjske sile
Sporo apsorbirajuća i sporo sušeća	<ul style="list-style-type: none"> - Spora apsorpcija - Sporo razljevanje - Slabi jednosmjeran prijenos
Brzo apsorbirajuća i sporo sušeća	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje do brzo vlaženje - Srednja do brza apsorpcija - Malo područje razljevanja - Sporo razljevanje - Slabi jednosmjeran prijenos
Brzo apsorbirajuća i brzo sušeća	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje do brzo vlaženje - Srednja do brza apsorpcija - Veliko područje razljevanja - Brzo razljevanje - Slabi jednosmjeran prijenos
Sa sposobnošću prodiranja vode	<ul style="list-style-type: none"> - Malo područje razljevanja - Izvrstan jednosmjeran prijenos
Sa sposobnošću upravljanja vlagom	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje do brzo vlaženje - Srednja do brza apsorpcija - Veliko područje razljevanja po donjoj površini - Brzo razljevanje po donjoj površini - Dobar do izvrstan jednosmjeran prijenos

Prema AATCC TM 195-2017 [18] dobiveni rezultati temelje se na vodo-otpornosti, vodo-odbojnosti i apsorptivnosti tekstilija ovisno o strukturi, uključujući geometrijsku, makro i mikro strukturu, kao i kapilarnost vlakana i pređa. Rezultati su prikazani prosječnim vrijednostima uz koeficijent varijacije (CV) za svako mjereno svojstvo: vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), prirast apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razljevanja (Spreading speed, SS), sve za gornju (top surface, T) i donju (bottom surface, B) površinu; akumulativna sposobnost jednosmernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R) i ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC). Tablica ocjena i formirani tzv. Finger Print sažeto opisuju svojstva upravljanja kapljevitom vlagom ispitivanih tkanina [18,19]. Formule za ove mjerne svojstva su detaljno opisane u

AATCC TM 195. Prema ocjenama MMT može razlikovati sedam glavnih tipova tekstilija kojima se opisuju svojstva, tab.2 [19].

Rezultati dobiveni na MMT uspoređeni su s rezultatima prikazanim u [7] određenim prema AATCC TM 79-2014 *Absorbency of Bleached Textiles (Drop test; test kapi)*; HRN EN ISO 4920:2012 *Tkanine - Određivanje otpornosti na površinsko vlaženje (ispitivanje raspršivanjem) (ISO 4920:2012; EN ISO 4920:2012)* i HRN EN 29865:2008 *Tekstilije - Određivanje vodo-odbojnosti tkanina - ispitivanje pomoću okišnjavanja po Bundesmannu (ISO 9865:1991; EN 29865:1993)* uključujući i mjerne rezultate izmjerene nakon 3. ciklusa pranja koji do sada nisu bili publicirani.

3. Rezultati s raspravom

U ovom radu, sa svrhom očuvanja mehaničkih svojstava i uštede energije, istražena je kondenzacija FC smole pri niskoj temperaturi i uspoređeni su učinci s komercijalnim postupkom

termokondenzacije pri visokoj temperaturi. Postojanost obrade istažena je kroz 5 ciklusa pranja u kućanstvu. Jedna serija uzoraka je glaćana između ciklusa pranja. Svojstva tkanina su ispitana nakon obrade, pranja u kućanstvu, te glaćanja. Rezultati mjerenja prema AATCC TM 79-2014 (Drop test); HRN EN ISO 4920:2012 (Spray test) i HRN EN 29865:2008 (Bundesmann rain shower test) iz [7] prikazani su u tab.2-4. U svrhu određivanja sposobnosti upravljanja (kapljevitom) vlagom tako obrađenih pamučnih tkanina izvršena su mjerenja prema AATCC TM 195-2017 na MMT, SDL Atlas. Rezultati su prikazani u tab.6-14 i na sl.2-10.

Iz rezultata testa kapi (Drop test) prikazanih u tab.3 vidljivo je da bijeljena pamučna tkanina ima izvrsnu hidrofilnost, veliku apsorptivnost vode, i iz tog razloga nema svojstvo vodo-odbojnosti. To je bilo za očekivati obziromda su sve primjese uklonjene u postupcima predobradbe pamuka, iskušavanju i bijeljenju. Vrijeme vlaženja (WT) mjereno na MMT je vri-

Tab.3 Drop test iskazan kao vrijeme prodora kapi, t [s] u pamučne tkanine

Tkanina	t [s]				t [s] glaćanih uzoraka			
	Obrada	1. ciklus pranja [7]	3. ciklus pranja	5. ciklus pranja [7]	Obrada	1. ciklus pranja [7]	3. ciklus pranja	5. ciklus pranja [7]
B	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
FTU-A	>300	>300	232	72	>300	>300	>300	>300
FTU	>300	>300	189	39	>300	>300	>300	>300

Tab.4 Otpornost na površinsko vlaženje pamučnih tkanina određena prema ISO 4920:2012 (Spray test)

Tkanina	Nakon obrade				Nakon glaćanja			
	Obrada	1. ciklus pranja [7]	3. ciklus pranja	5. ciklus pranja [7]	Obrada	1. ciklus pranja [7]	3. ciklus pranja	5. ciklus pranja [7]
B	ISO 0	ISO 0	ISO 0	ISO 0	ISO 0	ISO 0	ISO 0	ISO 0
FTU-A	ISO 5	ISO 4	ISO 2	ISO 2	ISO 5	ISO 4	ISO 5	ISO 5
FTU	ISO 5	ISO 4	ISO 2	ISO 2	ISO 5	ISO 4	ISO 4	ISO 5


Tab.5 Rezultat određivanja vodo-odbojnosti pamučnih tkanina okišnjavanjem prema Bundesmannu, određena prema ISO 9865:1991

Tkanina	Nakon obrade				Uz glaćanje			
	Obrada	1. ciklus pranja [7]	3. ciklus pranja	5. ciklus pranja [7]	Obrada	1. ciklus pranja [7]	3. ciklus pranja	5. ciklus pranja [7]
B	1	1	1	1	1	1	1	1
FTU-A	5	3	2	2	5	4	4	5
FTU	4	2	2	2	5	3	4	4

Tab.6 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom bijelih pamučnih tkanina prema AATCC TM 195-2017

B		Bez glaćanja		S glaćanjem	
		Mean	CV	Mean	CV
WT (s)	T	5,101	0,091	11,747	0,051
	B	6,037	0,077	6,178	0,621
AR (%/s)	T	22,9974	0,6379	10,7120	0,0030
	B	50,1177	0,1142	9,5686	0,6690
MWR (mm)	T	20,0	0,4	17,5	0,2
	B	17,5	0,3	20,0	0,0
SS (mm/s)	T	1,9681	0,1097	0,9792	0,0030
	B	1,7449	0,2191	1,4656	0,4250
R (%)		638,5117	0,4191	575,6262	0,3110
OMMC		0,6735	0,0709	0,5445	0,0810
Tip		<i>Tkanina sa sposobnošću upravljanja vlagom</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću upravljanja vlagom</i>	

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), pristap apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razlijevanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmjernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC)




Sl.2 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) bijele pamučne tkanine prema AATCC TM 195-2017:
a) neobrađene, b) glačane

Tab.7 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) prema AATCC TM 195-2017 na MMT

FTU-A		Nakon obrade		Nakon glaćanja	
		Mean	CV	Mean	CV
WT (s)	T	10,858	0,045	12,917	0,202
	B	120,000	0,000	120,000	0,000
AR (%/s)	T	277,9407	0,1230	91,6903	0,2288
	B	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000
MWR (mm)	T	5,0	0,0	5,0	0,0
	B	0,0	0,0	0,0	0,0
SS (mm/s)	T	0,4527	0,0621	0,3816	0,1996
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R (%)		130,0939	0,0467	130,8122	0,7556
OMMC		0,2000	0,0220	0,2009	0,6289
Tip		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>	

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), pristap apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razlijevanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmjernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC)




Sl.3 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) prema AATCC TM 195-2017: a) nakon obrade, b) izglačane

Tab.8 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) nakon 1. ciklusa pranja prema AATCC TM 195-2017 na MMT

FTU-A – 1. ciklus pranja	Bez glačanja		Uz glačanje		
	Mean	CV	Mean	CV	
WT (s)	T	11,419	0,023	12,402	0,112
	B	120,000	0,000	120,000	0,000
AR (%/s)	T	252,6480	0,4520	77,1283	0,0510
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MWR (mm)	T	5,0	0,0	5,0	0,0
	B	0,0	0,0	0,0	0,0
SS (mm/s)	T	0,4308	0,0333	0,3996	0,1104
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R (%)		166,4751	0,2870	201,0065	0,3949
OMMC		0,2405	0,1454	0,2756	0,3153
Tip	<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), pristap apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razливавanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC).




Sl.4 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) prema AATCC TM 195-2017 nakon 1. ciklusa pranja: a) neizglačane, b) izglačane

Tab.9 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) nakon 3. ciklusa pranja prema AATCC TM 195-2017 na MMT

FTU-A – 3. ciklus pranja		Bez glačanja		Uz glačanje	
		Mean	CV	Mean	CV
WT (s)	T	12,683	0,110	13,666	0,114
	B	120,000	0,000	120,000	0,000
AR (%/s)	T	186,4516	0,6109	105,9153	0,6570
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MWR (mm)	T	5,0	0,0	5,0	0,0
	B	0,0	0,0	0,0	0,0
SS (mm/s)	T	0,3908	0,1080	0,3609	0,0981
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R (%)		165,9765	0,1239	180,5186	0,1410
OMMC		0,2400	0,0952	0,2561	0,0942
Tip		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>	

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), pristap apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razlijevanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmjernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC)




Sl.5 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) prema AATCC TM 195-2017 nakon 3. ciklusa pranja: a) neizglačane, b) izglačane

Tab.10 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) nakon 5. ciklusa pranja prema AATCC TM 195-2017 na MMT

FTU-A – 5. ciklus pranja		Bez glačanja		Uz glačanje	
		Mean	CV	Mean	CV
WT (s)	T	11,934	0,006	120,000	0,000
	B	120,000	0,000	120,000	0,000
AR (%/s)	T	183,2365	0,7834	0,0000	0,0000
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MWR (mm)	T	5,0	0,0	0,0	0,0
	B	0,0	0,0	0,0	0,0
SS (mm/s)	T	0,4125	0,0055	0,0000	0,0000
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R (%)		173,3069	0,4605	951,2359	0,0000
OMMC		0,2481	0,3574	0,5000	0,0000
Tip		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>	

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), pristap apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razlijevanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmjernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC)




Sl.6 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) pamučne tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) prema AATCC TM 195-2017 nakon 5. ciklusa pranja: a) neizglačane, b) izglačane

Tab.11 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom pamučne tkanine kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU) prema AATCC TM 195-2017 na MMT

FTU	Bez glaćanja		Uz glaćanje		
	Mean	CV	Mean	CV	
WT (s)	T	8,986	0,251	11,232	0,083
	B	120,000	0,000	120,000	0,000
AR (%/s)	T	69,4906	0,2060	65,9511	0,1412
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MWR (mm)	T	5,0	0,0	5,0	0,0
	B	0,0	0,0	0,0	0,0
SS (mm/s)	T	0,5620	0,2454	0,4393	0,0811
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R (%)	226,5444		245,8310		
OMMC	0,3073		0,3287		
Tip	<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), pristap apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razljevanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC)




Sl.7 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) pamučne tkanine kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU) prema AATCC TM 195-2017: a) neizglačane, b) izglačane

Tab.12 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom pamučne tkanine kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU) nakon 1. ciklusa pranja prema AATCC TM 195-2017 na MMT

FTU – 1. ciklus pranja		Bez glaćanja		Uz glaćanje	
		Mean	CV	Mean	CV
WT (s)	T	11,232	0,083	10,015	0,040
	B	120,000	0,000	120,000	0,000
AR (%/s)	T	65,9511	0,1412	64,9676	0,0217
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MWR (mm)	T	5,0	0,0	5,0	0,0
	B	0,0	0,0	0,0	0,0
SS (mm/s)	T	0,4393	0,0811	0,4904	0,0389
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R (%)		245,8310	0,0612	178,8243	0,0541
OMMC		0,3287	0,0509	0,2542	0,0423
Tip		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>	

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), pristap apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razlijevanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmjernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC)




Sl.8 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) pamučne tkanine kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU) prema AATCC TM 195-2017 nakon 1. ciklusa pranja: a) neizglačane, b) izglačane

Tab.13 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom pamučne tkanine kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU) nakon 3. ciklusa pranja prema AATCC TM 195-2017 na MMT

FTU – 3. ciklus pranja		Bez glaćanja		Uz glaćanje	
		Mean	CV	Mean	CV
WT (s)	T	12,075	0,045	13,759	0,092
	B	120,000	0,000	120,000	0,000
AR (%/s)	T	258,7899	0,5342	70,1532	0,8295
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MWR (mm)	T	5,0	0,0	5,0	0,0
	B	0,0	0,0	0,0	0,0
SS (mm/s)	T	0,4078	0,0435	0,3585	0,0909
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R (%)		248,8247	0,0000	319,1809	0,1641
OMMC		0,3320	0,0000	0,4102	0,1397
Tip		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>	

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), pristap apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razlijevanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmjernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC).




Sl.9 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) pamučne tkanine kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU) prema AATCC TM 195-2017 nakon 3. ciklusa pranja: a) neizglačane, b) izglačane

Tab.14 Sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom pamučne tkanine kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU) nakon 5. ciklusa pranja prema AATCC TM 195-2017 na MMT

FTU – 5. ciklus pranja	Bez glačanja		Uz glačanje		
	Mean	CV	Mean	CV	
WT (s)	T	12,355	0,032	10,671	0,023
	B	120,000	0,000	120,000	0,000
AR (%/s)	T	66,9585	0,8166	44,3321	0,0932
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MWR (mm)	T	5,0	0,0	5,0	0,0
	B	0,0	0,0	0,0	0,0
SS (mm/s)	T	0,4078	0,0316	0,4605	0,0210
	B	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R (%)	216,1456		222,6697		
OMMC	0,2957		0,3030		
Tip	<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		<i>Tkanina sa sposobnošću prodiranja vode</i>		

* koeficijent varijacije (CV); gornja (top surface, T) i donja (bottom surface, B) površina; vrijeme vlaženja (Wetting Time, WT), prirast apsorpcije (Absorption rate, AR); maksimalni promjer vlaženja (Maximum wetted radius, MWR), brzina razливавanja (Spreading speed, SS), akumulativna sposobnost jednosmernog prijenosa (Accumulative One-way Transport Capability, R), ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall (liquid) Moisture Management Capability, OMMC)



Sl.10 Grafički prikaz rezultata dobivenih na MMT (tzv. Fingerprint) pamučne tkanine kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU) prema AATCC TM 195-2017 nakon 5. ciklusa pranja: a. neizglačane, b. izglačane

jeme potrebno da se gornja i donja površina počnu vlažiti, što odgovara vremenu apsorpcije kapi u Drop testu [19]. Iz tog razloga vidljivo je da vremena vlaženja donje površine koreliraju s rezultatima drop testa. Kod bijeljene pamučne tkanine vrijeme vlaženja donje površine iznosi 6 s bez obzira je li tkanina bila glaćana ili nije. Vidljivo je da je postignut i maksimalan promjer vlaženja, MWR, od 20 mm za gornju i za donju površinu. Prosječne vrijednosti prikazane su u tab.6. Brzina razljevanja, koja predstavlja akumulativnu brzinu razljevanja iz središta do maksimalnog promjera vlaženja, iznosi gotovo 2 mm/s za gornju i za donju površinu. Pamučno vlakno posjeduje polarne skupine za vezivanje molekula vode, što je razlog velikoj sposobnosti apsorbiranja iste i može apsorbirati veliku količinu kapljivine. Iz tog razloga, ima visok prirast apsorpcije. Budući da ima veliku brzinu razljevanja, tvori veliku površinu razljevanja, ima izvrstan jednosmjeran prijenos, ova tkanina ocjenjuje se kao „tkanina sa sposobnošću upravljanja vlagom (Moisture Management Fabric)“. Svi navedeni rezultati potvrđuju izvrsnu hidrofilnost ove tkanine. Obradom kationskom FC smolom Sevophob FTU prema drop testu i spray testu tkanine pokazuju hidrofobnost, odnosno vodo-odbojnost, bez obzira na temperaturu kondenzacije. Međutim, rezultati ispitivanja metodom okišnjavanja po Bundesmannu pokazuju razlike među učincima ovih obrada. Pokazalo se da pamučne tkanine obradene na niskoj temperaturi kondenzacije uz dodatak aktivatora (FTU-A) imaju izvrsnu vodo-odbojnost, dok tkanine kondenzirane pri višoj temperaturi (FTU) pokazuju nešto lošije učinke. Vremena vlaženja donje površine to potvrđuju. Nijedna donja površina nije se navlažila za vrijeme ispitivanja od 120 s. Promjer vlaženja od 5 mm i mali prirast apsorpcije detektirani su samo na gornjoj površini, razljevanje je sporo a navlaženo područje malo. S druge strane, jednosmjeran

prijenos je dobar za tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi uz dodatak aktivatora (FTU-A) i vrlo dobar za kondenzirane pri visokoj temperaturi (FTU), te su tkanine ocjenjene kao „tkanine sa sposobnošću prodiranja vode (Water Penetration Fabric)“, ukazujući na dobru vodo-odbojnost, ali uz perspiraciju.

Iz rezultata pranja i glaćanja vidljivo je da su navedene obrade postojaće. Valja istaknuti da su svi rezultati bolji ukoliko su tkanine glaćane nakon pranja. To odgovara rezultatima drugih istraživača [4-6] koji su uočili da se vodo-odbojnost smanjuje s pranjem, a obnavlja s glaćanjem. Najvjerojatniji razlog ovoj pojavi je rotacija fluoroalkilnih skupina unutar polimera kako bi izbjegle hidrofilne uvjete u pranju [5]. Utjecaj postupaka održavanja na postojanost obrade FC smolom treba sagledati kroz dva sustava: 1. Sustav celuloza/smola/voda tijekom pranja; 2. Sustav celuloza/smola/kontaktna toplina tijekom glaćanja [4]. Radi razlika u površinskim energijama unutar sustava, u dodiru s vodom dolazi do pucanja polimernog filma tijekom pranja. Učinak se dodatno pojačava djelovanjem deterdženta i mehanike. Sušenjem, zbog isparavanja vode, dolazi do smanjenja adhezije između celuloze i FC smole. S druge strane, za vrijeme glaćanja dolazi do reaktivacije i orientacije molekula polimernog filma FC smole koja može rezultirati stvaranjem novih veza s vlaknom te na taj način poboljšati postojanost apreture. Zato se uočavaju vrlo velike razlike kod tkanina koje su samo sušene i onih koje su glaćane između ciklusa pranja.

Rezultati okišnjavanja po Bundesmannu nakon 5. ciklusa pranja s glaćanjem ukazuju na takvo ponašanje. Rezultati MMT to potvrđuju jer su vrijeme vlaženja i prirast apsorpcije manji. Ova pojava je uočljivija kod tkanina kondenziranih pri niskoj temperaturi. Za tkaninu kondenziranu pri visokoj temperaturi (FTU) nakon 5 ciklusa održavanja prirast apsorpcije je nizak, dok za tkaninu

FTU-A nema ni vlaženja gornje površine što ukazuje na hidrofobnu površinu. Rezultati MMT odgovaraju izvrsnim rezultatima Drop testa, Spray testa i okišnjavanja po Bundesmannu.

Ukupna sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom (Overall Moisture Management Capacity, OMMC) izražena je kroz indeks koji ukazuje na ukupnu sposobnost tkanine za upravljanje (kapljevitom) vlagom, što uključuje: 1) Prirast apsorpcije vlage na donjoj površini, 2) Sposobnost jednosmernog prijenosa, i 3) Brzina sušenja na donjoj površini koja je iskazana akumulativnom brzinom razljevanja [19]. Iz rezultata vidljivo je da je bijeljena tkanina sa sposobnošću upravljanja (kapljevitom) vlagom brzo apsorbirala kapljevinu, brzo se razljeva po velikoj površini i ima dobar jednosmjeran prijenos. Sve tkanine obrađene FC smolom, bez obzira na temperaturu kondenzacije, na glaćanje ili bez glaćanja između ciklusa pranja, ocjenjene su kao tkanine sa sposobnošću prodiranja vode jer imaju malu ili nikakvu površinu razljevanja, ali vrlo dobar do izvrstan jednosmjeran prijenos.

4. Zaključak

U radu je istražena kondenzacija FC smole pri niskoj temperaturi i uspoređeni su učinci s komercijalnim postupkom termokondenzacije pri visokoj temperaturi, a sa svrhom očuvanja energije. Postojanost obrade istažena je kroz 5 ciklusa pranja u kućanstvu pri čemu je jedna polovina uzorka glaćana na industrijskom valju između ciklusa. Obrada kationskom FC smolom Sevophob FTU, bez obzira na temperaturu kondenzacije, rezultirala je postojanom vodo-odbojnošću do 5 ciklusa održavanja ukoliko se glaća između ciklusa. Ukoliko je glaćanje izostalo, vodo-odbojnost se smanjuje sa svakim ciklusom pranja. Treba istaknuti da su najbolji rezultati postignuti kondenzacijom pri niskoj temperaturi kada je kationska FC smola Sevophob FTU primijenjena uz dodatak

polimernih voskova Sevophob W i alifatskog poliizocijanata Sevophob-Aktivator BLT.

Sa stajališta udobnosti jednako je važan prijenos vlage kroz tekstil u obliku kapljevine i pare. Zbog toga je dinamički prijenos vlage ovim tkaninama kao sposobnost upravljanja (kapljevitom) vlagom određen prema AATCC TM 195-2017 na Uredaju za ispitivanje sposobnosti prijenosa vlage (MMT) nakon obradaa i nakon 1., 3. i 5. ciklusa pranja sa i bez glaćanja između. S obzirom na rezultate, može se vidjeti da je bijela pamučna tkanina ocijenjena kao „tkanina sa sposobnošću upravljanja vlagom (Moisture Management Fabric)“ s izvrsnom hidrofilnošću, dok su sve tkanine obrađene FC smolom ocijenjene kao „tkanine sa sposobnošću prodiranja vode (Water Penetration Fabric)“ s izvrsnim jednosmjernim prijenosom. Tkanine kondenzirane pri niskoj temperaturi (FTU-A) nakon 5 ciklusa pranja i glaćanja ukazuju na hidrofobnu površinu jer nema vlaženja ni apsorpcije niti na gornjoj površini tkanine. Međutim, budući da je jednosmjeren prijenos i dalje vrlo dobar, za predložiti je ovaj postupak za postizanje najboljih rezultata trajne vodo-odbojnosti i prijenosa u jednom smjeru.

Zahvala

Ovaj rad je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2013-11-9967 Advanced textile materials by targeted surface modification.

Autorice zahvaljuju tvrtki TextilColor na doniranim FC smolama i pomoćnim sredstvima.

Literatura:

- [1] Holme, I.: Fluorochemical Repellent Finishes in Textile Finishing,

- [2] Chapter 5: Water-repellency and waterproofing, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England, 2003, ISBN 0 901956 81 3
Černe, L., B. Simončič, M. Željko: The influence of repellent coatings on surface free energy of glass plate and cotton fabric, *Applied Surface Science* 254 (2008.) 20, 6467-6477
- [3] Černe, L., B. Simončič: Influence of repellent finishing on the surface free energy of cellulosic textile substrates, *Textile Research Journal* 74 (2004.) 5, 426-432
- [4] Juhué, D. et al.: Washing Durability of Cotton Coated with a Fluorinated Resin: An AFM, XPS, and Low Frequency Mechanical Spectroscopy Study, *Textile Research Journal* 72 (2002.) 9, 832-843
- [5] Sato, Y. et al.: Effect of Crosslinking Agents on Water Repellency of Cotton Fabrics Treated with Fluorocarbon Resin, *Textile Research Journal* 64 (1994.) 6, 316-320
- [6] Wakida, T. et al.: The Effect of Washing and Heat Treatment on the Surface Characteristics of Fluorocarbon Resin-treated Polyester, *Journal of the Society of Dyers and Colourists* 109 (1993.) 9, 292-296
- [7] Dekanić, T. et al.: The low-temperature curing for durable cotton oil- and water- repellency, Book of Proceedings of the 8th International Textile, Clothing & Design Conference, Zagreb, Croatia, 2-5. October 2016., 159-164, ISSN 1847-7275
- [8] Dekanić, T. et al.: Postojanost vodo- i ulje-odbojnih apretura na pamučnim tkaninama na uvjete održavanja, *Zbornik radova 10. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo*, Zagreb, Hrvatska, 24. siječnja 2017., 74-78, ISSN 1847-2877
- [9] Tang, K.-P. M., C.-W. Kan, J. Fan: Evaluation of water absorption and transport property of fabrics, *Textile Progress* 46 (2014.) 1, 1-132, DOI:10.1080/00405167.2014.942582
- [10] Das B. et al.: Moisture Transmission through Textiles, Part I: Processes involved in moisture transmission, *AUTEX Research Journal* 7 (2007.) 2, 100-110, DOI. <http://www.autexrj.org/No2-2007/0236.pdf>
- [11] Das B. et al.: Moisture Transmission through Textiles, Part II: Evaluation Methods and Mathematical Modelling, *AUTEX Research Journal* 7 (2007.) 3, 194-216, DOI. <http://www.autexrj.org/No3-2007/0236.pdf>
- [12] Das B. et al.: Moisture Flow through Blended Fabrics – Effect of Hydrophilicity, *Journal of Engineered Fibers and Fabrics* 4 (2009.) 4, 20-28
- [13] Jhanji Y., D. Gupta, V.K. Kothari: Moisture management properties of plated knit structures with varying fiber types, *The Journal of The Textile Institute* 106 (2014.) 6, 663-673, DOI:10.1080/00405000.2014.934044
- [14] McQueen R.H. et al.: Development of a protocol to assess fabric suitability for testing liquid moisture prijenos properties, *The Journal of The Textile Institute* 104 (2013.) 8, 900-905, DOI:10.1080/00405000.2013.764755
- [15] Kissa E.: Wetting and Wicking, *Textile Research Journal* 66 (1996) 10, 660-668
- [16] Ramachandran T., N. Kesavaraja: A Study of Influencing Factors for Wetting and Wicking Behaviour, *IE (I) Journal-TX* 84 (2004.) 37-41
- [17] Grancarić A. M., E. Chibowski, A. Tarbuk: Slobodna površinska energija tekstila, *Tekstil* 57 (2008.) 1-2, 29-39
- [18] AATCC 195-2017: Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics, American Association of Textile Chemists and Colorists, 2018.
- [19] M290 Moisture Management Tester, Instruction Manual, Rev. 1.4 (06/18) www.sdlatlas.com

SUMMARY

The liquid moisture management properties of low-temperature cured water-repellent cotton fabrics

T. Dekanić, A. Tarbuk, S. Flinčec Grgac

Water- and oil-repellency of cellulose fabrics can be achieved by fluorocarbon (FC) resin crosslinking at high temperatures in the condensation phase. However, FC resin, even after curing, is not resistant to care conditions, it is economically unfavorable, and leads to cotton fabric damage and very often to hue change. Previous studies revealed that it is possible to achieve durable water-repellency by low-temperature curing that lasts for 5 washing cycles if ironed in between cycles, applying FC resin Sevophob FTU with an addition of polymer waxes Sevophob W and aliphatic polyisocyanate Sevophob-Aktivator BLT. Since the moisture management is one of the key performance criteria regarding the comfort of functional fabric, in this paper the liquid moisture management properties were determined according AATCC TM 195-2017. The Moisture management tester (MMT) by SDL Atlas was used for the determination of liquid moisture management properties of white cotton fabrics before and after finishing as well as after 1, 3, and 5 washing cycles with and without ironing in between. The results indicate that the white cotton fabric is characterized as moisture management fabric, while all FC resin treated fabrics are characterized as Water penetration fabrics capable of excellent one-way transport.

Key words: cotton, water repellency, low-temperature curing, moisture management

University of Zagreb Faculty of Textile Technology

Department of Textile Chemistry and Ecology

Zagreb, Croatia

e-mail: anita.tarbuk@ttf.hr

Received March 15, 2018

Eigenschaften des Feuchtigkeitsmanagements von bei niedrigen Temperaturen kondensierten wasserabweisenden Baumwollstoffen

Wasser- und Ölabweisung der Cellulosegewebe kann durch Vernetzen von Fluorkohlenwasserstoff (FC) -Harz bei hoher Temperatur in der Kondensationsphase erreicht werden. FC-Harz ist jedoch selbst nach dem Kondensieren nicht beständig gegen Pflegebedingungen, es ist wirtschaftlich ungünstig und führt zu einer Beschädigung des Baumwollgewebes und sehr oft zu einer Änderung des Farbtöns. Frühere Studien haben gezeigt, dass es möglich ist, dauerhafte Wasserabweisung durch Kondensieren bei niedriger Temperatur zu erreichen, das 5 Waschzyklen dauert, wenn zwischen den Zyklen gebügelt wird, wobei das FC-Harz Sevophob FTU mit einem Zusatz von Polymerwachsen Sevophob W und dem aliphatischen Polyisocyanat Sevophob-Aktivator BLT angewendet wird. Da das Feuchtigkeitsmanagement eines der wichtigsten Leistungskriterien für den Tragekomfort von Funktionsstoffen ist, wurden in dieser Arbeit die Eigenschaften des Flüssigkeitsfeuchtigkeitsmanagements gemäß AATCC TM 195-2017 bestimmt. Der Moisture Management Tester (MMT) von SDL Atlas wurde zur Bestimmung des Feuchtigkeitsmanagements von weißen Baumwollstoffen vor und nach der Ausrüstung sowie nach 1, 3 und 5 Waschzyklen mit und ohne Zwischenbügeln verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass das weiße Baumwollgewebe als feuchtigkeitsregulierendes Gewebe charakterisiert ist, während alle mit FC-Harz behandelten Gewebe als wasserdurchlässige Gewebe charakterisiert sind, die einen hervorragenden Einwegtransport ermöglichen.